



Fixit 764

Rivestimento a cazzuola


Impiego: Fixit 764 è un intonaco di finitura colpo di cazzuola, da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce all'esterno e per i sistemi ETIC. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Minerale e senza biocidi
- Strutture per intonaci storici
- Su sottofondi a base cemento e calce

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011764001	181011764002
Imballaggio		
Unità per bancale	30 unit/Pal.	
Quantità per unità	30 kg/cf.	
Granulometria	6 - 8 mm	10 - 12 mm
Aggiunta d'acqua	10 - 12 l/sacco	
Consumo	ca. 10 kg/m ²	ca. 12 kg/m ²
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	

Composizione:

- Leganti: calce bianca, cemento Portland
- Aggregati: sabbie silico calcaree, grani strutturati di pietra pomice
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare Fixit 764 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Ulteriori indicazioni:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.