

RÖFIX SismaDur FRCM



20

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

438230.2

EN 998-1

Normalputzmörtel (GP)

Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden

Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	$W_c 0$
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD