

TEHNIČKI LIST

Creteo®Repair CC 188 SM

Špricani beton za saniranje R3



Područja primene

Visokovredni, brzovezujući prskani beton za saniranje na mineralnoj bazi. Može da se ugrađuje u jednom ili više slojeva. Za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija prema EN 1504-3. Betonska zamena ili dodatak poprečnom preseku, ojačanje, povećanje zaštitnog sloja betona, dodatak za beton koji sadrži štetne materije. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Karakteristike

- Dobro prianjanje
- Minimalno skupljanje
- Trajna otpornost na vlagu
- Brzovezujući
- Klasa R3

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148285
EAN	9003304406425
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-8 mm
Potrošnja	oko 2060 kg/m ³
Pokrivenost u litrima	12,2 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	2,5 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Prionjivost	> 1,5 MPa
Čvrstoća na pritisak	≥ 25 MPa (3 d) ≥ 40 MPa (7 d)
E - modul	> 30 GPa
Slobodno stezanje	< 0,8 mm/m

Creteo®Repair CC 188 SM

Špricani beton za saniranje R3

Br. art.	2000148285
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2250 kg/m ³
Debljina sloja	30-160 mm
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K
Deo vode	0,09

Sastav

- Visokovredni pesak
- Specijalno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, bez prašine, nesmrznuta, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez tragova iscvetavanja i razdelnih materija kao što je oplatno ulje i sl. Podloga mora da bude pripremljena prema smernici Održavanje i tankoslojna sanacija građevina od betona i armiranog betona. Betonsku podlogu pre sanacije navlažiti do zasićenja.

Priprema materijala

Minimalno prašenje i odboj postiže se korišćenjem visokotlačnih pumpi i specijalnih dizni.

Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

CreteoRepair proizvodi zamešani sa zadatom količinom vode nanose se na prethodno pripremljenu podlogu u postupku suvog špricanja.

Špricani beton za saniranje moguće je nanositi standardnom mašinom za mokro špricanje.

Na sve CreteoRepair maltere za saniranje (R2, R3, R4) može se ugraditi svaki provereni i sertifikovani sistem za zaštitu površine prema EN 1504-2. Ako nije planirana naknadna ugradnja sistema površinske zaštite, tada je iznimno adekvatna ugradnja CreteoRepair CC 179 premaza za zaštitu od prebrzog sušenja.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe 6 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampanja na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Creteo®Repair CC 188 SM

Špricani beton za saniranje R3

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.