

TEHNIČKI LIST

ROFIX 954

Univerzalni hidraulični malter - M5



Područja primene

Zidarski malter za zidove od pune cigle, lomljenog kamena i sl. kod normalnih statičkih zahteva. Posebno prikladan za renoviranje i ekološki način gradnje. Mineralni građevinski materijal prema Katalogu ekoloških mera, prilog A.

Karakteristike

- Izvanredna obradivost

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000295769
EAN	9003304473069
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-2,8 mm
Izdašnost	oko 15 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 3,75 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Difuzija vodene pare	oko 35
Čvrstoća na pritisak	5 N/mm ² (28 d) EN 1015-11
Toplotna provodljivost	0,82 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,89 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
Sadržaj hlorida	≤ 0,1 M%
E - modul	oko 14000 N/mm ²
Početna otpornost na smicanje (posmična čvrstoća)	0,15 N/mm ²
pH vrednost	12

RÖFIX 954

Univerzalni hidraulični malter - M5

Br. art.	2000295769
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K
Nasipna gustina suvog maltera	< 1800 kg/m ³
Temperatura podloge	5-30 °C

Sastav

- Bez organskih udela
- Hidraulični kreč
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Ugradnja

Ciglu i malter (pogotovo za vreme prekida radova) štititi od kiše. Prvi sloj cigle postaviti horizontalno. Neravnine ispravljati u najdonjoj fugni. Preporučuje se kontrola konzistencije maltera kod punjenja u kante. Kod dužih pauza u radu mešalicu isprazniti i očistiti.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 1907/2006/EU Prilog XVII na +20 °C, 65 % r.v.v.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.