TEHNIČKI LIST

RÖFIX 665

Mort za popunjavanje



Područja primjene

Mort za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabiliziranje zidova. Posebno za obnovu starih zgrada, crkava i povijesnih zgrada s aspekta zaštite spomenika. Za zidanje od čvrste opeke, miješanih i prirodnih kamena.

Svojstva

- Izvrsna obradivost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000583197
EAN	9003304485697
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Granulacija	0-6 mm
Potrošnja	pribl. 2 kg/m²/mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obvezno izraditi testno polje.
Izdašnost	pribl. 13,4 L/jed.
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 3 L/jed.
Paropropusnost	Visoka paropropusnost
Tlačna čvrstoća	≥ 2,5 N/mm² (28 d)
Grupa morta	M 2,5

Tehnički list | HR | 15.10.2026

RÖFIX 665

Mort za popunjavanje

Šifra artikla	2000583197
Nasipna gustoća suhog materijala	≤ 2000 kg/m^3
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Koeficijent otpora difuziji vodene pare min	15
Koeficijent otpora difuziji vodene pare max	35

Sastav

- Bijeli cement (bez kromata)
- Udio cementa <5%

Uvjeti obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Tijekom obrade i stvrdnjavanja materijala štititi od smrzavanja minimalno 7 dana.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Proizvod se ne smije miješati s drugim proizvodima, materijalima ili ili bilo kakvim drugim sastojcima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.

Tehnički list | HR | 15.10.2026