

TEHNIČKI LIST

Creteo®Special CC 450 SCC

Samozbijajući beton C 45/55, GK 4



Područja primene

Samozbijajući beton za izradu građevinskih elemenata u otežanim uvjetima, posebno pogodan za delikatne građevinske elemente, komplicirane oplata, vidljive betonske elemente i slično. Može da se obrađuje direktno adekvatnim silosnim mešačem.

Karakteristike

- Otpornost na smrzavanje i sol BE II FT - srednja
- Vodonepropustljivo
- Bez vibracije
- Izrazito tekuće

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000153383
EAN	9003304446711
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-4 mm
Izdašnost	oko 14 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 4,25 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Prionjivost	≥ 1,5 MPa
Čvrstoća na pritisak	46 MPa (7 d) 57 MPa (28 d)
Sadržaj hlorida	0,01 M%
E - modul	oko 35 GPa

Creteo®Special CC 450 SCC

Samozbijajući beton C 45/55, GK 4

Br. art.	2000153383
Klasa izloženosti	XC4 XD3 XF4
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2095 kg/dm ³
Razred konzistencije	SF1
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Deo vode	0,17

Sastav

- Klasirani pesak
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.
Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Priprema materijala

Creteo®Special CC 450 SCC intenzivno mešati cca. 2 minute prisilnim mešačem uz dodatak vode ili obraditi direktno silosnim mešačem.

Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Njegovanje se izvodi najmanje 3 dana.
Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe 6 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu

Creteo®Special CC 450 SCC

Samozbijajući beton C 45/55, GK 4

utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

Proizvod se ne sme mešati sa drugim proizvodima, materijalima niti drugim dodacima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.