TEHNIČKI LIST

RÖFIX SismaDur SLIM

Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a



Područja primjene

Idealan za manje debljine nanosa. Materijal nije prikladan za ugradnju na visokoporozne zidane podloge. Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

Svojstva

- Niski modul elastičnosti
- Izvrsna obradivost
- Minimalno skupljanje
- Dobra prionjivost
- pH-vrijednost oko 12,6

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000694603
EAN	9003304476886
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	54 Jed/pal.
Granulacija	0-1,4 mm
Potrošnja	oko 1,5 kg/m²/mm
Izdašnost	oko 15,5 L/jed
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	oko 5 L/jed
Otpornost na povlačenje	> 2 MPa
Tlačna čvrstoća	≥ 25 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 5 MPa

RÖFIX SismaDur SLIM

Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

Šifra artikla	2000694603
Toplinska vodljivost	0,82 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,89 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
Specifična gustoća svježeg morta	< 2000 kg/m^3
Razred mortova	M25 EN 998-2
Debljina sloja	6-25 mm
Nasipna gustoća	oko 1330 kg/m^3 B 3345
Nasipna gustoća suhog materijala	< 1900 kg/m^3

Sastav

- Vlakna
- Visokovrijedni lomljeni vapnenac
- Hidraulično vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podlogu je potrebno pravodobno natopiti vodom do potpunog zasićenja.

Priprema materijala

RÖFIX grubi reparaturni mort zamiješati u miješalici 2 minute s definiranom količinom vode dok masa ne postane homogena. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Upute za ugradnju

Potrebno je provoditi mjere njege u skladu s RÖFIX smjernicama.

Skladištenje

Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU Priloga XVII, +20 °C, 65 % r.v.z.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša

Tehnički list | BS | 15.10.2026

RÖFIX SismaDur SLIM

Tankoslojni mort za konsolidiranje na bazi NHL-a

pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Proizvod se ne smije miješati s drugim proizvodima, materijalima ili ili bilo kakvim drugim sastojcima, osim ako to nije izričito preporučeno u tehničkoj dokumentaciji.