

SCHEMA TECNICA

Rete d'armatura 7x7

Rete in fibra di vetro




Campi di applicazione

Il tessuto di rinforzo in fibra di vetro, sistema approvato, può essere utilizzato con la maggior parte delle malte di rasatura e di restauro Fixit. Componente del sistema di sistemi di isolamento termico per esterno di Fixit. Utilizzato come tessuto di rinforzo di alta qualità sia in interno che in esterno. Come rinforzo per il sistema di isolamento termico esterno con rivestimenti pesanti Fixit StoneEtics® 50.

Caratteristiche

- Resistente agli alcali
- Buona adesione dell'intonaco
- Esente da PVC

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	1810344100
INFO	Dimensione delle maglie: 7 x 7 mm
Imballaggio	
Quantità per unità	50 ml./cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Colore	Grigio
Lunghezza	5000 cm
Larghezza	100 cm
Grammatura	165 g/m ²
Resistenza a trazione	2730 N/mm ² catena 3140 N/mm ² tiro

Rete d'armatura 7x7

Rete in fibra di vetro

Materiale di base

- Rete d'armatura in fibra di vetro con rivestimento di alta qualità

Condizioni di lavorazione

Durante le fasi di applicazione e asciugatura, la temperatura ambiente e quella del supporto non devono essere inferiori a +5 °C né superiori a +30 °C.

Avvertenze di lavorazione

Il tessuto può essere tagliato con un taglierino ben affilato o con delle normali forbici.

Lavorazione

Premere la rete d'armatura nel letto di malta, sovrapporre di almeno 10 cm e ricoprire con la cazzuola. Se necessario, tirare con la staggia per lisciare e ottenere una superficie piana. La rete d'armatura deve essere posizionata nel terzo superiore della massa del rivestimento e deve essere completamente rivestita. Alle aperture dell'edificio (finestre, porte), è necessario prevedere un rinforzo diagonale con strisce di rete (dimensioni minime 20 x 40 cm). Quest'ultimo deve essere applicato prima di procedere con la rasatura della superficie. Se la rete è tagliata ad esempio nell'area zona dei fissaggi dei ponteggi, è necessario ricoprire la zona con un'ulteriore striscia di rete.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

La rete va protetta da eventuali danni meccanici (raschiatura del rivestimento con spatole o cazzuole).