GREUTOL



Boucher les trous d'ancrage de l'échafaudage SITE

Conseils d'utilisation

BOUCHER LES TROUS DES ANCRAGES D'ÉCHAFAUDAGE AVEC UN MATÉRIAU ISOLANT OU UN BOUCHON D'ANCRAGE D'ÉCHAFAUDAGE

Pour les travaux sur les façades, on utilise différents types d'échafaudages pour des raisons pratiques et de sécurité.

Dans le cas des échafaudages ancrés au sol à l'aide de chevilles d'ancrage, les inconvénients de ce système de fixation apparaissent au plus tard lors du démontage de l'échafaudage.
Les ancrages des échafaudages traversent l'ensemble du système d'isolation thermique par l'extérieur et laissent des trous profonds après le retrait des fixations. Ceux-ci ne sont souvent pas colmatés de manière satisfaisante, ce qui nuit à l'aspect de la façade et entraîne souvent, après peu de temps, des réclamations de la part du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre.
D'après l'expérience de Greutol AG, le respect rigoureux des étapes d'exécution décrites ci-après permet d'obtenir de très bons résultats. Cela permet de réduire considérablement les traces laissées par les ancrages d'échafaudage, de sorte qu'elles ne soient pratiquement plus visibles et qu'elles restent fonctionnelles sur le plan technique.



BOUCHER LES TROUS D'ANCRAGE DE L'ÉCHAFAUDAGE AVEC UN MATÉRIAU ISOLANT



1. Séparer les résidus d'enduit et de peinture de l'ancrage d'échafaudage et de la structure d'enduit, puis les retirer en tournant. Éliminer ensuite les résidus d'enduit qui dépassent.



2. Mesurer approximativement les dimensions et préparer un bouchon à partir d'un matériau isolant adapté, par exemple de l'XPS.



3. Remplir au préalable la cavité avec un matériau isolant souple.
Enfoncer ensuite le bouchon jusqu'à ce qu'il affleure la surface du crépi.

Remarque :
Il est déconseillé de colmater les trous avec de la mousse, car celle-ci ne sèche pas avant l'application du crépi et peut donc exercer une pression supplémentaire.

BOUCHER LES TROUS D'ANCRAGE DE L'ÉCHAFAUDAGE AVEC UN MATÉRIAU ISOLANT



4. Boucher le raccord avec un peu de mastic hybride, par exemple du PM 502. Vérifier que le raccord au niveau du point d'usure est bien obturé.



5. Appliquer la pâte préparée.

Lors du remplissage du trou de l'armature, l'enduit doit présenter une certaine rigidité afin de faciliter le modelage ultérieur.



6. À l'aide d'un Guillaume à staff, lisser l'enduit de finition jusqu'au niveau de la surface finie, puis le modeler à l'aide d'un pinceau sec, d'une éponge ou d'un outil similaire.



7. Retoucher la zone réparée avec la peinture de façade appropriée.

Idéalement, lors de la mise en peinture de la façade, il convient de mettre de côté suffisamment de peinture pour retoucher les trous laissés par les échafaudages.

BOUCHER LES TROUS D'ANCRAGE DE L'ÉCHAFAUDAGE À L'AIDE DE BOUCHONS D'ANCRAGE



1. Séparer les résidus d'enduit et de peinture de l'ancrage de l'échafaudage et les retirer en tournant. Éliminer ensuite les résidus d'enduit qui dépassent.



2. Rouler le bouchon d'ancrage pour échafaudage à la main et l'enfoncer dans le trou d'ancrage préparé.

- Diamètre maximal du trou : jusqu'à 17 mm
- Pour les trous d'un diamètre supérieur à 17 mm, choisir la variante avec isolant



3. La fixation de l'ancrage d'échafaudage doit être expansée jusqu'au niveau d'usure.

Poursuivre ensuite conformément aux points **5.** à **7.**

Avantages :

- S'adapte au trou de l'ancrage de l'échafaudage
- Gain de temps, car le revêtement peut être aplli-qué immédiatement.

PRODUITS ET OUTILS NÉCESSAIRES



Outils nécessaires

- Guillaume à staff
- Cutter
- Câle à poncer
- Pistolet à mastic
- Petit pinceau
- Éponge

Matériel nécessaire

- XPS
- Matériau isolant souple
- Enduit de finition
- Peinture
- Mastic hybride

Variante : Bouchon d’ancrage d’échafaudage



N° d’art.	Désignation	Pcs/unité
2000963817	Bouchon d’ancrage d’échafaudage	25

RÉSULTATS



Résultat : trou d’ancrage de l’échafaudage obturé avec un matériau isolant



Résultat : trou d’ancrage de l’échafaudage obturé à l’aide d’un bouchon d’ancrage

GREUTOL

Siège principal
Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Tél. +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales
Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Tél. +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Tél. +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Site de stockage
Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen bei Wil
Tél. +41 71 944 30 08
wilen@greutol.ch

greutol.ch

Une enterprise du groupe
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

10/2026