

TECHNICKÝ LIST

HYDROPHOB W 1010

Silikónová impregnácia na zlepšenie samočistiacich vlastností



Oblasť použitia

Prípravok je určený na povrchovú hydrofobizáciu nasiakavých povrchov stavebných prvkov v interiéri a exteriéri. Navrhnuté na ochranu fasády pred prenikaním dažďovej vody a agresívnych látok. Vhodný na minerálne, vápenno-cementové, vápenné a sadrové omietky, obklady z kameňa, betón a terazzo, dekoratívne prvky zo sadry, nátery (silikátové, silikónové a akrylátové), steny z lícových tehál, klinker tehál, pálených a silikátových tehál, na keramické obklady a dlažbu, cementovláknité dosky atď. Po vyschnutí tvorí v podklade paropriepustnú vrstvu, ktorá znižuje absorpciu vody, chráni pred mrazom a kryštalizáciou solí, zamedzuje usádzaniu nečistôt a biologickej agresii.

Vlastnosti

- Jednoduché použitie
- Paropriepustná
- Znižuje absorpciu vody
- Znižuje usadzovanie nečistôt
- Mrazuvzdorný
- Vodoodolná
- Efektívny
- Hydrofóbny

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000692485	2000579161
EAN	5907418091796	5907418091802
Balenie		
Množstvo v balení	1 L/balenie	5 L/balenie
Množstvo na paletu	12 kusov/paleta	120 kusov/paleta
Spotreba	cca 0,45 L/m ²	

Materiálové zloženie

- Funkčná emulzia polysiloxánu
- Voda

HYDROPHOB W 1010

Silikónová impregnácia na zlepšenie samočistiacich vlastností

Podmienky spracovania

Počas spracovávania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C.

stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.

Spracovanie

Prípravok sa nanáša štetcom alebo valčekom, pri väčších plochách striekaním pokiaľ podklad nie je nasýtený. Aplikovať minimálne dvakrát. Ďalšia vrstva sa nanáša, keď prípravok nasiakne a povrch vyzerá opticky sucho. Pri znečistení okien alebo dverí čo najskôr očistiť vodou. Impregnované povrchy chrániť až pokiaľ prípravok nezaschne. Doba dosiahnutia plného hydrofóbneho účinku je približne 7 dní po aplikácii prípravku. Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej