



## Pura Peinture silicate

Peinture pour façade bi-composant et hydroactive

**Domaines d'application:** Du fabricant suisse de peintures minérales Sax-Farben. Peinture silicate pour façade (fixatif et poudre de peinture minérale) bi-composant et hydroactive, à très bonne diffusion de vapeur d'eau, spécialement adaptée aux systèmes PuraVision, convient à tous les supports minéraux, sans biocide.

**Propriétés:**

- mise en œuvre bicomposant
- Hydroactif
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- peut être teinté
- Sans solvant
- sans agent de conservation de film

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	2000577613
Type d'emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unités par emballage	12 unité/pal
Consommation	env. 0,4 kg/m <sup>2</sup> /main
Teinte	Blanc
Densité	env. 1,4 kg/l
Code OVV	1610, déchets de peinture et de vernis à phase aqueuse.
Valeur sd	env. 0,01 m
Substances solides	env. 67,5 %
Valeur pH	env. 12,5

**Composition:**

- Fixatif + poudre minérale
- Matières de remplissage minérales
- Pigments stables à la lumière et aux intempéries

**Remarque de consommation:** Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.

**Support:** Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Demander conseil si le support est critique.

**Primer:** Pour éliminer les couches de frittage, traiter au préalable la couche de finition avec Sax Fluatin en suivant les consignes (voir la fiche technique Sax Fluatin).



# Pura Peinture silicate

Peinture pour façade bi-composant et hydroactive

<b>Mise en œuvre:</b>	<p>il faut toujours appliquer 2 couches!</p> <p>Couche de fond: Le mélange se fait à 1 poids de fixant pour 1 poids de poudre de peinture minérale + 20 % de fixant sur la quantité totale. Mélanger le matériau selon les proportions indiquées à l'aide d'un mélangeur adapté. Le matériau est appliqué à la brosse de façade. Toutes les surfaces doivent être traitées mouillé sur mouillé. Mettre en œuvre la peinture mélangée en l'espace de 6 heures. Le temps d'attente entre deux couches est au moins 12 heures. Le temps de séchage peut augmenter selon la température et l'humidité de l'air. Important: afin d'éviter un séchage trop rapide et surtout partiel, aussi bien pendant que directement après la mise en œuvre du produit, les surfaces ne doivent pas être soumises à une source de chaleur artificielle.</p> <p>Peinture de finition: Le mélange se fait à 1 poids de fixant pour 1 poids de poudre minérale + 20 % d'eau sur la quantité totale. Conformément aux proportions indiquées, mélanger ou malaxer le matériau de la veille avec un mélangeur adapté jusqu'à obtenir une teinte homogène. Application à la brosse de façade. Toutes les surfaces doivent être traitées mouillé sur mouillé, sans interruption.</p>
<b>Conditions de mise en œuvre:</b>	<p>Plage de températures: +8 °C à +25 °C. Les surfaces à peindre doivent être protégées des rayons du soleil, des courants d'air et d'un séchage trop rapide pendant et après l'application (par ex. filet d'échafaudage, perméable au vent, pas de plastique). Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».</p>
<b>Stockage:</b>	Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.
<b>Élimination:</b>	Réutiliser ou éliminer conformément aux dispositions légales locales et nationales.
<b>Particularités:</b>	<p>Ne pas mélanger avec des additifs étrangers. Ce produit a un effet corrosif. Le verre, les briques, les pierres synthétiques et les pièces métalliques doivent être bien protégés. En raison de processus chimiques de prise, des variations de teinte et des taches peuvent apparaître. Un séchage non uniforme peut donner un aspect nuageux aux produits minéraux. Cette couche ne permet pas une homogénéité absolue. Aussi, le maître d'ouvrage doit impérativement être informé par son représentant de ces caractéristiques spécifiques du matériau. L'entrepreneur exécutant doit être familiarisé avec les caractéristiques spécifiques du matériau et leur mise en œuvre avant de commencer les travaux d'application.</p>
<b>Mesures de protection:</b>	<p>Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.</p>
<b>Autres indications:</b>	



## Pura Peinture silicate

Peinture pour façade bi-composant et hydroactive

---

**Dispositions générales:**

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.