



# BAUKLEBER 101

Statybiniai plytelių klijai

**Paskirtis:** Standartiniai keraminių plytelių klijai, pagaminti pilko cemento, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų pagrindu.  
Pagrindu gali būti įprastas, lengvas ir akytas betonas, nemaišytas užpildytų siūlių mūras, CS II, CS III, CS IV kategorijos ir gipsinis neužglaistytas tinkas (stipris gniuždant  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ ), gipsokartono plokštė.  
Taip pat juos galima naudoti kaip universalią medžiagą lyginant ir glaistant paviršius iki 3 mm sluoksniu.

**Savybės:**

- Atsparus vandeniui
- Klasė C1TE
- Sumažinto slysmo
- Prailginta lipnumo trukmė

**Naudojimas:**



Techniniai duomenys:	
Prekės kodas	4779026370270
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Sąnaudos	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	2 - 5 mm
Reikalingas vandens kiekis	ca. 6 l/vnt.
Sukibimas su (Betonas)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Darbo temperatūra	5 - 25 °C

**Sudėtis:**

- Portlandcementis
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

**Naudojimas:** Sausas 25 kg klijų mišinys maišomas apytikriai su 6 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5–10 min dar kartą permaišoma.  
Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2–3 valandas.  
Klijuojamąjį paviršių ištepkite klijais lygiąja mentelės puse, po to išvagokite dantyta mentelės puse. Uždėję plytelę ar plokštę ant ištepto klijais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8–10 delno dydžio klijų taškai ant 1 m<sup>2</sup> pagrindo).  
Sūtes glaistykite ne anksčiau kaip po 48 val.  
Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 1,8 iki 3,8 kg klijų 1 m<sup>2</sup>.

**Naudojimo sąlygos:** Darbai atliekami +5 °C - +25 °C temperatūroje.  
Esant labai žemam oro drėgnumui, aukštai aplinkos temperatūrai, tiesioginiams saulės spinduliams ar skersvėjui, nuo per greito išdžiūvimo dangą uždengiama plėvele.

**Sandėliavimas:** Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos sandarioje pakuotėje ir temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, atokiau nuo šilumos ir šalčio šaltinių.



**KREISEL**<sup>®</sup>

## **BAUKLEBER 101**

Statybiniai plytelių klijai

---

### **Bendroji informacija:**

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.