

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni




Fushat e përdorimit

Bojë rezistente ndaj ujit, rinovuese për suvatë dhe Fasadat me sistem termoizolimi. Përdoret mbi bazamente minerale dhe organike (psh: suva gëlqere- çimento, bojra minerale dhe me dispersion, gurë ranor, beton etc.) Mbi bazamente minerale dhe organike (si psh. Suva cimeto/gelqere, bojra me dispersion e minerale, tulla rere, beton etj.). I përmirësuar dhe me një konservant me cilësi të lartë, i aftë të krijojë një film imprenjeus algicide/fungicide

Karakteristikat

- Fuqi e lartë mbuluese
- Elastik, fleksibël
- Stabilitet i nuancës së ngjyrës
- Rezistent ndaj krijimit të pluhurit të bardhë (kredëzimit)
- Me pak tension falë teknologjisë RÖFIX RELAX

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	32189	132195	32195	2000152436
EAN	9003304321896	9003304321957		9003304450497
Paketimi				
Sasi për njësi	15 L/Nj.	5 L/Nj.		1 L/Nj.
Njësi për paletë	24 Nj./Pal	64 Nj./Pal		360 Nj./Pal
Zgjedhja e ngjyrave	të gjitha nuancat e ngjyrave			
Grada e shkëlqimit	mat			
Konsumi	rreth. 0,15 L/m ² /Lyerje			
Kapilariteti	0,08 kg/m ² *min0,5			
Hapja e difuzionit të avullit	Përshtueshmëri normale			
Vlera sd	rreth. 0,1 m			
Pesha specifike	1,47 kg/L			
Temperatura e nënshtresës	5 °C			

RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

Numri i artikullit	32189	132195	32195	2000152436
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme			
Përmbajtje VOC	< 18 g/L			
Kategoria VOC	C			

Baza e materialit

- Pigmentet
- Rrëshirë silikoni

Kushtet e punimit

Gajtë përpunimit- dhe tharjes së materialit, ambienti përeth ose temperatura e bazamentit nuk duhet të jetë poshtë +5 °C. Koha e tharjes është e varur nga kushtet e ambientit rrethues. Nëse kemi një lagështirë ajri prej 65 % dhe një temperaturë ambiente prej +20 °C, pas afërsisht 5 orësh bazamenti do të jetë tharrë dhe mund të lyhet sipër. Një tharje të plotë e arrijmë pas afërsisht 3 ditësh. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shi.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. .

Suva mbushëse e grupit të llaçërave II dhe III: me bazë gëlqere / çimento: Bazamentet me aftësi të lartë thithëse, duhen përpara lyerjes së mesme dhe të fundit, të paralyen me një hollim të plotë. Lyerje direkte mbi suvatime të reja RÖFIX , me bazë gëlqere-çimento, vetëm mbas një kohe tharje tre deri në katër javë.

Shtresa (Alt-) dhe lyerje të forta (Alt-) me bazë silikati: Sipërfaqe me aftësi të lartë thithëse duhet të parapërgatiten me RÖFIX PP 401 SILCO LF. Në sipërfaqe pa probleme mund të lyeni direkt një dorë të ndërmjetme dhe të përfundimtare.

Shtresa mbajtëse, organike me bazë silikoni (fino KHP mat me dispersion):. Sipërfaqe me aftësi të lartë thithëse duhet të parapërgatiten me RÖFIX PP 401 SILCO LF. Në sipërfaqe pa probleme mund të lyeni direkt një dorë të ndërmjetme dhe të përfundimtare.

Beton: Sipërfaqet prej betoni duhet të fshihen dhe të pastrohen mirë nga pluhurat. Mbetjet e çimentos duhen

larguar mekanikisht. Papastërtitë si vajra, graso, parafinë duhet ti pastroni me sprucues avulli. Vrima ose dëmtime të ndryshme të sipërfaqes mund ti përmirësoni, rinovoni me masë shpatulluese RÖFIX. Ne ju sugjerojmë që sipërfaqet prej betoni, nëse këto do të lyhen me bojra organike, të parapërgatiten me RÖFIX PP 401 SILCO LF.

Vënde të reja të suvatuara, vënde të riparuar, papastërti nga bloza, etj.: Pastrojeni nga pluhurat dhe lajeni sipërfaqen. Njëtrajtësimi i bazamentit me RÖFIX PP 307 ISO LF, paralyerje izoluese. Më pas lyerje, dorë e parë dhe e dytë. Suva mbushëse të të gjitha llojeve të llaçërave (gëlqere, gëlqere- çimento, çimento, gips, gips- gëlqere): Shtresat ose sipërfaqet të cilat edhe pas parapërgatitjes së bazamentit me astarët/fortësuesit e këshilluar si psh. RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ose PP 307 ISO LF nuk kanë arritur ende fortësinë mbajtëse, duhen (Këshillë: prerja e kryqezuar sipas EN 2409), të prishen në mënyrë mekanike.

Bazamenti-Trajtimi paraprak

Mbulimi përpara aplikimit: sipërfaqe të tjera të ambientit, si xhama, qeramik, alumin, dritare, sipërfaqe druri, mobilje, dysheme, etj. duhen veshur-mbuluar. Pika të freskëta boje duhen fshirë me një leckë të njomë me ujë. Dëmtime të vogla: Përpara lyerjes me astar përmirësoni/riparoni dëmtimet me masën shpatulluese RÖFIX.

Përgatitja

Mundet të ngjyrosen me RÖFIX SISIL të plotë apo me nuanca. Trazojenivetëm për pak. Shmangni ripërzierjen.

Këshilla për përpunimin

Lyerja duhet të kryhet vetëm pas tharjes së plotë dhe ngurtësimit. Kjo do të thotë reth 7-10 ditë mbas suvatimit, më mirë 2-3 Javë (në varësi të kushteve atmosferike) Në raste ngjyrash të errëta dhe intensive me gradë reflektimi

RÖFIX PE 419 ETICS®

Bojë për jashtë me bazë Silikoni

<20% HBW, ne ju sygjerojmë sistemin RÖFIX SycoTec të fasadave. Ju lutem për këtë drejtohuni pranë specialistëve tanë.

Në dorën e parë hollojeni me max. 5-10% ujë Në dorën e dytë hollojeni me max. 3% ujë

Përpunimi

Shtrimi vijon i plotë, i njëtrajtshëm, duke mbuluar gjithshka, me anë të një furce, apo rruli.

Lyerja e parë dhe e mesme mund të hollohet deri në 10% me ujë. Dorën e fundit mund ta holloni maksimumi deri në 5%. Produkti është i përpunueshëm edhe pas një hollimi të lartë, vlerat e të cilit (fortësia, fuqia mbuluese, bashkimi i kokërrizave, grada e shkëlqimit, grada e bardhësisë, etj.) nuk mund të arrihen më si të parashikuara në skedën teknike dhe nuk mund të mbahet më përgjegjësi.

Aplikimi me makinë kryhet i njëtrajtshëm me anë të një pajisje sprucuese të përshtatshme

Sprucimi i programuar: kendi i sprucimit/sprucuesi/presioni i sprucos – 50°/0,026"/~170 bar.

Nëse do të lyeni me pompë, boja duhet të përzihet dhe të sitet mirë përpara se të aplikohet.

Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritarësh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin.

Magazinimi

Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.

Magazinimi min. 24 muaj.

Certifikatë



Etiketë



Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantiere duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë përcaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lageshtirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë. Shërbimi ynë i konsulencës teknike është në dispozicionin tuaj në rast pyetjesh lidhur me përdorimin, përpunimin si dhe demonstrimin e produkteve tona. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.