

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## ProAttika Block EPS-Combi

Dämmblock



### Anwendungsbereiche

Vorgeformter Dämmblock für die Ausbildung der Attika, aus expandiertem Polystyrol oder EPS mit Mineralwolle-Kaschierung gemäss EN 13163.

### Eigenschaften

- Aussenanwendung
- Einfache Verarbeitung

### Verarbeitung



### Technische Daten

| Art. Nr.            | 2000960164                                                                          | 2000960165    | 2000957127    | 2000957128    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| EAN                 | 9003304540839                                                                       | 9003304540846 | 9003304530120 | 9003304530137 |
| Typ                 | MW 50                                                                               | MW 70         | EPS 50        | EPS 70        |
| Verpackung          |  |               |               |               |
| Menge pro Einheit   | 1 Stk./EH                                                                           |               |               |               |
| Einheit pro Palette | 8 EH/Pal.                                                                           | 6 EH/Pal.     | 8 EH/Pal.     | 6 EH/Pal.     |
| Länge               | 1000 mm                                                                             |               |               |               |
| Breite              | 500 mm                                                                              | 700 mm        | 500 mm        | 700 mm        |
| Höhe                | 330 mm                                                                              |               |               |               |
| Brandverhalten      | E                                                                                   |               |               |               |
| Wasseraufnahme      | < 1 kg/m <sup>2</sup> *min0,5                                                       |               |               |               |
| Zugfestigkeit       | ≥ 100 kPa                                                                           |               |               |               |
| Wärmeleitfähigkeit  | 0,038 W/mK                                                                          |               |               |               |
| Scherfestigkeit     | > 1 MPa                                                                             |               |               |               |

# ProAttika Block EPS-Combi

Dämmblock

## Untergrund-Vorbehandlung

---

Der Untergrund muss eben, tragfähig, fest, trocken, fettfrei, staubfrei und klebstoffgeeignet sein. Die Haftung eventuell vorhandener Schichten auf dem Klebstoff muss geprüft werden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.

## Verarbeitung

---

Bei der Abdichtung von Dach und Attika wird die Attika Abdichtung, gemäss den Anweisungen des Herstellers, mindestens 10 cm über die Fassadenkante geklebt. Schneiden Sie den vorgeformten ProAttika® Dämmblock in Abhängigkeit von der Gesamtbreite des Dachständers (inkl. Fassadendämmung) zu.

Der ProAttika® Dämmblock wird auf die horizontale Ebene des Dachständers und auf die Fassadendämmung geklebt. Sowohl die horizontale als auch die vertikale Verklebung auf dem EPS-Untergrund erfolgt mit PU-Klebeschaum aus dem Systemhalter des Fassadendämmsystems. Die Verklebung auf dem Beton-Mauerwerkuntergrund erfolgt mit RÖFIX Collstar oder Fixit 469. Richten Sie die ProAttika® Dämmblöcke aus und platzieren Sie sie in der gleichen, vertikalen Ebene wie die darunter liegenden Fassadendämmplatten. Verbinden Sie den Dämmblock mit der Dämmung der Fassadenfläche und der Steildachdämmung.

Schneiden und schleifen Sie überstehenden PU-Klebeschaum ab.

Die Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten.

## Hinweise

---

Das ProAttika-System® wird von qualifizierten Betrieben verlegt, die nach einer Schulung durch den WDVS-Systemträger einen Befähigungsnachweis erhalten haben. Die Angaben bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Gewährleistung der gewünschten Anwendung bzw. der gewünschten Anwendungstauglichkeit und beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Dennoch muss der Anwender die Eignung und Anwendung selbst prüfen.

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Die aktuellen nationalen Anwendungsnormen sind zu berücksichtigen.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.