TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 203

Deckputz mit hydraulischem Kalk

Anwendungsbereiche

Fixit 203 ist ein mineralischer Deckputz zum Streichen für den Innen- und Aussenbereich. Mit diesem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Als Untergründe eignen sich vor allem hydraulische Putze. Alte Grundputze mit zu geringer Festigkeit können mit dem Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden.

Eigenschaften

- Historische Putznachlieferungen möglich und verschieden verarbeitbar
- Hydrophil und somit sehr gute Kapillar- und Diffusionseigenschaften
- Aussen und Innen anwendbar
- ECO-zertifiziert
- A+ zertifiziert

Verarbeitung

Technische Daten

Artikelnummer	2000578332
EAN	7630141502311
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-1 mm
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m²/mm
Wasserzugabe	5-6 L/Sack
Schichtdicke	1-3 mm
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026

Fixit 203

Deckputz mit hydraulischem Kalk

Materialbasis

- Hydraulischer Kalk
- Kalksteinsande
- Luftporenbildner
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalkhydrat
- Weisszement

Verarbeitung

Fixit 203 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet. Der Zusatz von Sumpfkalk ins Anmachwasser verbessert die Geschmeidigkeit und erhöht die Festigkeit des Putzes. Der Untergrund muss vorgenässt werden. Die Oberflächenstruktur kann durch Abkellen, Absacken, Bürstenstrich, Kalken etc. gestaltet werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifkate

Label

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.
Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bis zum Anstrichauftrag muss der Putz genügend karbonatisiert sein. Ausnahme: Kalkfarben können nass in nass ausgeführt werden.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026