



Fixit 203

Deckputz mit hydraulischem Kalk

Anwendung: Fixit 203 ist ein mineralischer Deckputz zum Streichen für den Innen- und Aussenbereich. Mit diesem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Als Untergründe eignen sich vor allem hydraulische Putze. Alte Grundputze mit zu geringer Festigkeit können mit dem Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden.

Eigenschaften:

- Historische Putznachlieferungen möglich und verschiedenartig verarbeitbar
- Hydrophil und somit sehr gute Kapillar- und Diffusionseigenschaften
- Aussen und Innen anwendbar
- ECO-zertifiziert
- A+ zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000578332
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 1 mm
Wasserzugabe	5 - 6 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Schichtdicke	1 - 3 mm

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Hydraulischer Kalk, Weisskalkhydrat, Weisszement
- Zuschlagstoffe: Kalksande der Körnung 0–1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 203 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet. Der Zusatz von Sumpfkalk ins Anmachwasser verbessert die Geschmeidigkeit und erhöht die Festigkeit des Putzes. Der Untergrund muss vorgehässelt werden. Die Oberflächenstruktur kann durch Abkellen, Absacken, Bürstenstrich, Kalken etc. gestaltet werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Weitere Hinweise:





Fixit 203

Deckputz mit hydraulischem Kalk

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Bis zum Anstrichauftrag muss der Putz genügend karbonatisiert sein.
Ausnahme: Kalkfarben können nass in nass ausgeführt werden.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.