

TEHNIČKI LIST

Fixit 223

Specijalni malter za umetanje




Karakteristike

- Sposoban za kapilarno dejstvo i difuziju
- Ekološki sertifikovan proizvod

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000960170
EAN	9003304540853
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Granulacija	0-1,4 mm
Boja	svetlo siva
Izdašnost	oko 20 m ² /jed./mm
Pokrivenost u litrima	20 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 8,75 L/jed.
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm ²
Čvrstoća na pritisak	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 1 N/mm ² (28 d)
E - modul	< 3 N/mm ²

Fixit 223

Specijalni malter za umetanje

Br. art.	2000960170
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K
Nasipna gustina suvog maltera	oko 1250 kg/m ³ 1250 kg/m ³
Vreme obrade	60 min.

Sastav

- Vlakna
- Kalijev silikat
- Beli cement (bez hromata)

Ugradnja

Kod ručne ugradnje izmešani materijal naneti gletericom ili nabaciti mistrijom.

Kod primene kao armirni sloj, naneti u debljini 5 mm i utopiti armirnu mrežicu P100 (pozicija armirne mrežice je u prvoj trećini armirnog sloja prema spoljašnjoj strani). Armirna mrežica postavlja se s preklopom od 10 cm na spojevima.

Kod mašinske ugradnje našpricati standardnom mašinom za malterisanje.

Nakon nanošenja izravnati letvom. Nakon početka stvrdnjavanja blagovremeno zaribati ili filcati ili nahrapaviti alatom za struganje pre ugradnje sledećeg sloja.

Nakon nanošenja izravnati letvom.

Strugalicom površinu nahrapaviti za nanošenje sledećeg sloja.

Sertifikati



Dodatne napomene



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.