



KREISEL M 115

Mūro mišinys

Paskirtis: Universalus mūro skiedinys išoriniam mūriui, kuriam keliami statiniai reikalavimai. Sukietėjęs yra atsparus klimatiniam poveikiui, didelio stiprumo. Mūrijimo mišinys naudojamas mūryti sienas ir atramas iš plytų, betono, šlakobetonu, keramzito, keraminių ir kitokių blokų pastatų viduje ir išorėje. Gerai suriša mineralines medžiagas, tačiau nelimpa prie įrankių. Neleidžia siūlių vietose atsirasti šiluminiais tilteliams. Mūrijamos sienos siūlės turėtų būti apie 8 mm. Užpildo grūdelių dydis iki 2 mm.

Savybės:

- Atspari vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Labai tvirtas
- Vidaus ir lauko darbams

Naudojimas:



Techniniai duomenys:		
Prekės kodas	4779026371208	4779026370232
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	10 kg/pak.	25 kg/pak.
Vienetai paletėje	98 vnt./pal.	42 vnt./pal.
Spalva	Pilka	
Grūdėtumas	0 - 1,2 mm	
Sąnaudos	45 kg/m ²	
Vandens garų difuzija μ	15 - 35	
Stipris gniuždant	≥ 5 N/mm ²	
Chloridų kiekis	≤ 0,1 M.-%	
Šilumos laidumas λ ₁₀ , sausas (EN 1745)	≤ 1,17 W/m·K P = 50 %	
Šilumos laidumas λ ₁₀ , sausas (EN 1745)	≤ 1,28 W/m·K P = 90 %	
Degumas	A1	
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C	

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Gesintos kalkės
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimas: Sausą mišinį rankiniu ar mechaniniu būdu sumaišyti su vandeniu (25 kg mišinio sunaudojama apie 4,2 l vandens) iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Po 5 min. dar kartą permaišyti. Paruoštas mišinys, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, tinka naudoti apie 2 valandas. Aplinkos, medžiagų ir mišinio temperatūra turi būti +5 °C - +25 °C. Džiuvimo metu mūrą saugoti nuo šalčio ir lietaus. Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokėlius, t.y. nuo jų pašalinami visi nešvarumai. Blokėlio paviršius turi būti lygus, padėtas į vietą blokėlis – stabilus. Siūlės storis turi būti apie 8 mm. Po darbo įrankius plauti vandeniu.



KREISEL®

KREISEL M 115

Mūro mišinys

Pastabos:	25 cm pločio keraminių blokelių mūriui - 1m ² sunaudojama apie 19 kg mišinio. 12 cm pločio plytų mūriui - 1m ² sunaudojama apie 20 kg mišinio.
Sandėliavimas:	Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami. Tinka naudoti 6 mėn. nuo pagaminimo datos.
Bendroji informacija:	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.