

## TECHNISCHE KAART

### AANSLAGREINIGER 1007

Middel voor het verwijderen van cementen- en kalkaanslag.



#### Parameters

Middel bestemd voor het niet-agressief verwijderen van verschillende soorten aanslag op cement en kalk. Voor het afwassen van vuil en vlekken van mineralen in water, roest etc. Voor het reinigen geglazuurde keramische tegels en andere, klinker bakstenen, verchroomde elementen, elementen van edelmetaal, kunststoffen en gelakte oppervlakken. Voor binnen- en buitengebruik.

#### Properties

- Ecologisch
- Gemakkelijk in gebruik
- Geconcentreerd
- Verwijdert zoutuitbloeiing

#### Gebruikswijze



#### Technische parameters

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 1409                                                                                |
| Verpakking                   |  |
| Hoeveelheid in de verpakking | 1 L/E                                                                               |
| Unit per pallet              | 12 stk./karton                                                                      |
| Kleur                        | kleurloos                                                                           |
| Verbruik                     | ca. 0,1 L/m <sup>2</sup>                                                            |
| Dichtheid                    | ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup><br>1,05 g/cm <sup>3</sup>                                |
| pH-waarde                    | 1,5                                                                                 |

#### Samenstelling

- Organische oppervlakactieve stof
- Wateroplossing van citroenzuur

# AANSLAGREINIGER 1007

Middel voor het verwijderen van cementen- en kalkaanslag.

## Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

---

Gebruik bij temperaturen boven 0 °C

## Gebruikswijze

---

Alle gereinigde oppervlakken moeten van tevoren met water worden bevochtigd. Afhankelijk van de mate van vervuiling moet het preparaat worden verdund met water zoals aangegeven. Breng het preparaat aan met een spons of borstel en spoel na de actie grondig met water. Zwaar vuil en hardnekkige afzettingen moeten meerdere keren met het preparaat worden afgewassen of daarnaast moet het proces mechanisch worden ondersteund met een borstel.

beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

## Opmerkingen voor de uitvoering

---

Verdunning met water bij cementresten: van 1:3 tot 1:5. Bij vuilresten of kalksteen: van 1:5 tot 1:10. Bij roestvlekken en watervlekken: van 1:10 tot 1:15

## Opslag

---

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

## Algemene aanwijzingen

---

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden