



ROLTYNK 070

Enduit minéral pour décoration

Domaines d'application: Mortier à base de ciment pour l'exécution manuelle d'un mortier à couche fine pour décoration. En fonction des outils utilisés, il est possible de modeler l'enduit à de différentes façons et d'obtenir de différentes factures originales. À partir de la pâte, nous pouvons réaliser une imitation d'un panneau de façade, à l'aide de moules empreinte pour réaliser le motif du bois. À partir du produit, il est possible d'obtenir un effet de façade lisse. À appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

Propriétés:

- au grain fin
- Pour l'imitation de la brique et de la plaque de bois
- Perméable à la vapeur
- Haute adhérence
- Résistance aux UV
- Résistant au gel
- Imperméable à l'eau

Mise en œuvre:



| Données techniques | |
|--------------------------------|---------------------------|
| N° d'art. | 30057 |
| Type d'emballage | |
| Quantité par unité | 25 kg |
| Unités par emballage | 48 pce/pal |
| Teinte | Blanc |
| Granulométrie | 0 - 0,5 mm |
| Consommation | env. 1,5 g/m ² |
| Durée de séchage | de 24 à 48 heures |
| Délai de mise en œuvre | env. 20 min |
| Épaisseur de couche | 2 - 5 mm |
| Contenu d'un chrome VI soluble | ≤ 0,0002 % |
| Quantité d'eau nécessaire | env. 6,9 l/sac |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | V2 |
| Adhérence | ≥ 0,3 MPa |

Le produit conforme à: • EN 15824

Base du matériau:

- Ciment Portland, couleur blanc
- Chaux hydratée
- Matières de remplissage minérales
- Additifs

Support: Au moins 24 heures avant l'application de l'enduit, appliquer l'apprêt TYNKOLIT-T 330 ou TYNKOLIT-U 340. Éliminer les symptômes d'agression biologique. Avant l'application de TYNKOLIT-T 330 ou TYNKOLIT-U 340, apprêter les supports très susceptibles de s'imprégner et poudreux avec GRUNTOLIT-W 301



ROLTYNK 070

Enduit minéral pour décoration

| | |
|-------------------------------------|---|
| Types de substrats: | Couche de renforcement dans un système d'isolation thermique: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340 Enduit de ciment-chaux: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340 Enduit plâtre: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340 Panneau de carton-plâtre: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340 Bétons, bétons armés: Apprêter avec TYNKOLIT-T330 ou TYNKOLIT-U 340 |
| Préparation: | Verser un mélange sec petit à petit dans le récipient contenant une quantité appropriée de l'eau froide et propre, en mélangeant manuellement ou mécaniquement avec un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grains. Laisser mûrir pendant 5 minutes, puis mélanger soigneusement de nouveau. Afin d'éviter des différences de couleur, il faut préparer chaque portion d'enduit de la même manière et en utilisant la même quantité d'eau. |
| Mise en œuvre: | Appliquer l'enduit d'une épaisseur appropriée au moyen d'une taloche en acier inoxydable, en fonction de la méthode de façonnage et de l'effet souhaité. Travailler à l'aide d'une taloche ou un autre outil, directement après l'application de l'enduit. Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, de la température trop élevée et du vent de forte puissance. Il est recommandé d'utiliser des écrans de protection sur les échafaudages. |
| Conditions de mise en œuvre: | Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, plats et propres. Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exempt de fractures et efflorescences de sel. |
| Avertissements: | Sur une seule surface appliquer les enduits du même lot de production. Niveler une surface donnée de manière constante, « humide sur humide » pour éviter les jointures visibles. Organiser les travaux de sorte que sur toute la surface enduite la méthode de traitement corresponde à la durée de séchage de l'enduit et donne l'effet homogène et souhaité. Revêtir l'enduit une fois sec d'une peinture d'égalisation de la couleur appropriée. |
| Stockage: | Dans les endroits secs et dans l'emballage d'usine intact - au maximum 12 mois à compter de la date de production. |
| Remarques générales: | Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. |