



## SISI-FASSADENFARBE 004

Silikona-silikāta fasādes krāsas


### Piemērošanas jomas:

Gatavas lietošanai fasādes krāsas, izgatavotas uz šķidrā potaša stikla un silikona dispersijas bāzes, ar minerālu piedevām un pigmentiem.  
Tām raksturīga laba segtspēja un augsta izturība pret apkārtējās vides iedarbību – piesārņojumu, ultravioletajiem stariem un sārmiem.  
Izžūstot, veido vienmērīgu (bez krunkām), bez plaisām apdares pārklājumu, kas izceļas ar īpaši augstu ūdens tvaiku caurlaidību.  
Hidrofobās krāsas, piemērotas visām minerālajām pamatnēm, iekšdarbiem un ārdarbiem. Īpaši piemērotas vecu ēku aizsardzībai, konservācijai un remontam. Ieteicamās pamatnes: jauni un veci apmetumi, betons, dabīgais akmens, silikāta virsmas.  
Nav ieteicams krāsot plastmasas, lakotas virsmas, kaļķu vai līmes krāsas.  
Ja krāsojamā virsma atrodas teritorijā ar iespējamu paaugstinātu aļģu, sūnu sporu u.c. koncentrāciju (piemēram, pie meža, ūdenstilpnēm), papildu izturībai ieteicams izmantot antiseptiskas piedevas.

### Īpašības:

- Īpaši izturīgs pret bioloģisku piesārņojumu
- Ļoti tvaikus caurlaidīgs
- Īpaši izturīgs pret mazgāšanu
- Izturīgs pret salu un mitrumu
- Labi pieķeras pamatnei
- Hidrofobiski
- Netoksisks bez šķīdinātājiem
- Izturīgs pret UV starojumu

### Apstrāde:



### Tehniskie dati:

<b>Art. nr.</b>	<b>5907418001542</b>
Iepakojuma veids	
Daudzums uz vienību	15 l/EH
Vienības uz paletes	33 EH/Pal.
Krāsa	Tonējams pigmentējams
Blīvums	ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup>
Patēriņš	ca. 0,225 l/m <sup>2</sup>
Caurlaidīgs ūdens tvaikiem	≥ 130 g/m <sup>2</sup> 24 h
Caurlaidīgs ūdens tvaikiem	≥ 130 g/m <sup>2</sup> 24 h
Mitrās berzes klase	≥ 5000 cikli.
Darba temperatūra	5 - 25 °C

### Materiāla bāze:

- Silikona emulsija
- Ūdens akrila polimēru dispersija
- Modificējošas piedevas
- Pigmenti

### Pamatnes sagatavošana:

**Kaļķa-cementa apmetums:** Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305

**Ģipša apmetums:** Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305

**Betons, dzelzsbetons:** Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305

**Svaigs minerālu apmetums.:** Krāsojiet tieši (ne agrāk kā 14 dienas pēc izžūšanas).

**Vecie plānslāņu minerālu un dispersijas apmetumi.:** Gruntēt ar GRUNTOLIT-SO 305



## SISI-FASSADENFARBE 004

Silikona-silikāta fasādes krāsas

<b>Apstrāde:</b>	<p>Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt un pārbaudīt krāsas atbilstību pasūtītajai. Krāsošanu veikt ar rullīti, otu vai smidzināšanas metodi uz sausas, tīras pamatnes. Lai izvairītos no savienojumu šuvju veidošanās, krāsojamās platības ieteicams pārklāt ar vienu krāsošanas reizi, izmantojot metodi "slapjš uz slapja". Pēc darba instrumentus izmazgāt ūdenī.</p>
<b>Apstrādes nosacījumi:</b>	<p>Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu. Žūšanas laiku pagarina zema temperatūra, augsts gaisa mitrums, piemēram, rudenī pilnīgas izžūšanas laiks palielinās līdz 2–4 reizēm.</p>
<b>Uzglabāšana:</b>	<p>Līdz 12 mēnešiem no izgatavošanas datuma noslēgtā iepakojumā un temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, turēt prom no siltuma un aukstuma avotiem.</p>
<b>Vispārīga informācija:</b>	<p>Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.</p>