

SCHEDA TECNICA

RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa



Campi di applicazione

Rivestimento murale fine per interni ecologico, per abitazioni biologiche, a base di calce, senza cemento. Stabilità minerale per RÖFIX CalceClima Canapa Intonaco. Su supporti minerali assorbenti, preferibilmente su intonaci alla calce. Materiale da costruzione minerale in conformità all'Appendice A del catalogo delle misure ecologiche per la promozione dell'edilizia abitativa. Supporto ideale per pitture a base di calce o di silicati.

Caratteristiche

- Elevata permeabilità al vapore
- Regolatore dell'umidità
- Consigliabile ecologicamente

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	201447152
EAN	9003304471522
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	54 unit/Pal.
Granulometria	0-0,8 mm
Consumo	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 10 L/cf.
Reazione al fuoco	A1
Assorbimento acqua capillare	> 3 kg/m ² *min0,5 EN 998-1
Permeabilità al vapore	Elevata permeabilità al vapore
Resistenza al distacco	≥ 0,08 N/mm ²
Resistenza alla compressione	1,5 N/mm ² (28 d) EN 1015-11
Resistenza alla flessione	≤ 1 N/mm ²

RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Codice articolo	201447152
Conduttività termica	0,33 W/mK per P=50% EN 1745:2002 (Valore tabellare) 0,36 W/mK per P=90% EN 1745:2002 (Valore tabellare)
Modulo elastico	ca. 2500 N/mm ²
Gruppo di sollecitazione	fino incl. W3 B 3346
Peso specifico malta fresca	ca. 1600 kg/m ³
Spessore minimo dell'intonaco	1 mm
Gruppo malta	GP EN 998-1 CS I EN 998-1 Wc0 EN 998-1
valore pH	13
Spessore	1-3 mm
Massa volumica apparente	ca. 1080 kg/m ³ B 3345
Calore specifico	ca. 1 kJ/kg K
Massa volumica a secco	< 1200 kg/m ³
Temperatura del supporto	5-30 °C
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.
WDDZ min.	8
μ max	12

Materiale di base

- Esente da dispersioni plastiche
- Esente da cemento Portland
- Fibre di canapa
- Sabbia calcarea di alta qualità
- Calce idraulica
- Calce aerea
- Sottofondo in mattoni e blocchi contenenti canapa, muratura normale

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30

°C.

Durante l'applicazione e l'indurimento del materiale, ma comunque per almeno tre giorni, proteggere dal gelo. Un'elevata umidità dell'aria impedisce l'essiccamento. Per fare presa gli intonaci alla calce hanno bisogno di prelevare anidride carbonica dall'aria e al tempo stesso di cedere ad essa l'umidità. Perciò in ambienti scarsamente ventilati occorre fornire un'adeguata quantità di aria fresca (ad es. con ventilatori). Per evitare l'essiccamento troppo rapido di intonaci non ancora induriti i deumidificatori non sono idonei (pericolo di formazione di fessure) e quindi non vanno impiegati.

RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

Supporto

Il sottofondo deve essere privo di polvere e sporco. La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente. Per l'applicazione del rivestimento murale il supporto non deve essere gelato e deve rimanere tale anche per ca. 7 ore successive.

Trattamento preliminare del supporto

Dopo aver esaminato e preparato il supporto per l'intonaco (chiusura delle fessure, delle fughe e delle parti mancanti), va previsto un idoneo pretrattamento, in relazione alle caratteristiche del supporto stesso.

Preparazione

In caso di lavorazione a mano, mescolare con agitatore meccanico o con betoniera, acqua pulita nella quantità prescritta e prodotto fino ad ottenere un impasto omogeneo. Il tempo di miscelazione deve essere di circa 2 - 3 minuti.

Avvertenze di lavorazione

La malta fresca va utilizzata entro 2 ore. Durante la presa - in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento - bisogna assicurare buone condizioni per l'asciugatura e l'indurimento (ad es. mediante creazione di correnti d'aria). Il riscaldamento diretto dell'intonaco potrebbe provocare problemi. Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco.

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Le stabiliture fine alla calce vanno generalmente applicate in due strati, ciascuno dei quali con uno spessore massimo pari al doppio delle dimensioni del granulo. Il primo strato ha una funzione di livellamento e di compensazione del potere

assorbente del supporto. Il secondo strato, da applicare fresco su fresco, ha invece una funzione di strato di struttura, e va quindi lavorato adeguatamente. Con una spatola in acciaio si ottiene un'applicazione più uniforme, anziché con una spatola in plastica. Per ridurre il pericolo di formazione di fessure nell'intonacatura di sistemi di riscaldamento a parete si consiglia in genere l'applicazione di una rete di armatura. Per una buona regolazione del clima interno sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all'anidride carbonica quali RÖFIX CalceClima Kalkfarbe o RÖFIX PI 233 ÖKOSIL o PI 262 ÖKOSIL PLUS.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Può essere conservato per almeno 6 mesi.

Certificazioni



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo

RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura

Rivestimento fine a base calce idraulica naturale NHL5 e canapa

della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.