

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 010 / 16.02.2026

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: „ VOPSEA EGALIZARE RASINA SILICONICA”

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

RÖFIX PE 410 SILOSIL
Vopsea egalizare rasina siliconica

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Vopsea egalizare rasina siliconica in dispersie apoasa, utilizata la finisarea si decorarea suprafetelor minerale exterioare, cu obtinerea unei pelicule mate, hidrofobe, rezistenta la frecare umeda si permeabila la vaporii de apa.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

S.C. HASIT ROMÂNIA S.R.L.
401114, Turda, jud. Cluj
Str. Horticulturii, nr. 24
Tel. +40 (0)374 642 020 Fax: 0264 312266

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 002-04/1800-2026

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Condiții de admisibilitate	Valori declarate (rezultate încercări)
RÖFIX PE 410 Silosil			
Aspect	vizual	-	omogen
Densitatea, g/cm ³	SR EN ISO 2811-1: 2023	1.56 ± 0.05	1,54
Conținut de substanțe nevolatile, %	SR EN ISO 3251: 2019	-	56,73
pH	Hartie indicatoare pH	cca 8.5	8 - 9
Aspectul peliculei	vizual	-	neteda, mata
Determinarea aderenței la suport beton prin tracțiune directă, MPa	SR EN ISO 4624:2016	-	1.94
Permeabilitatea la vaporii de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V; g/m ² ·24 h - difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, S _d ; m - clasa de permeabilitate la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019	- 0.08 V1 (mare)	254.40 0.08 V1 (mare)

Permeabilitatea la apa lichida, kg/m ² h ^{0.5} Clasa de permeabilitate la apa	SR EN 1062- 3:2008	-	0.384 W2 (medie)
Determinarea rezistentei la frecare umeda (200 cicluri) -pierdere de masa pe unitatea de suprafata, g/m ² -pierdere din grosimea peliculei, μm -clasa de rezistenta la frecare umeda	SR EN ISO 11998:2007	- - -	7.24 4 clasa I

8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările

Laboratorul SC LABORATORUL CENTRAL SA, Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, nr.162, sector2,
Tel. 021 2304258; 0726 694071; tel/fax: 021 2305457 e-mail: laboratorul.central@gmail.ro

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bogdan Roman, Director General



16.02.2026, Turda