

TECHNISCHE KAART

FARBA ANTYPREFLEX 080

Diepmatte binnencoating



Parameters

Hoogwaardige diepmatte coating op basis van componenten van de hoogste kwaliteit. Verwijdert visueel kleine oneffenheden in de oppervlaktestructuur, ideaal voor ruwe oppervlakken zoals pleisterwerk, kalkcementpleister, gipsplaat. Gelijkmatic mat, ongeacht de lichthoek. Perfect voor grote oppervlakken. Bestand tegen wassen, schrobben ook met niet-agressieve schoonmaakmiddelen, middelen bestemd voor desinfectie.

Properties

- Verbergt oneffenheden
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben
- Ideaal wit
- Mat
- Sproeiervrij
- Voor binnen.

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	39558	39684
Verpakking		
Hoeveelheid in de verpakking	2,5 L/E	10 L/E
Unit per pallet	80 E/Pal.	33 E/Pal.
Kleur	Wit	
Glansgraad	Diep mat	
Verbruik	ca. 0,09 L/m ²	
Weerstandscoefficiënt waterdampdiffusie	V1 – hoog	
Natte aftrekkracht	1e klasse (volgens EN-13300)	
sd-waarde	0,14 m	
Droogtijd	ca. 2 h	

FARBA ANTYREFLEX 080

Diepmatte binnencoating

Samenstelling

- Vulmiddel
- Polymeerdispersie
- Titaandioxide
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereitung van de ondergrond

Afhankelijk van de ondergrond en het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTOLIT-SG 302. De methode van gronden, het voorbereiden van de ondergrond dient te worden gecontroleerd voor het uiteindelijke schilderen. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbereide oppervlakken voor het aanbrengen met grondverf beschermen. Het oppervlak moet droog zijn voor het schilderen.

Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Plamuur: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Oude verflagen: Afhankelijk van de behoefte niet gronden of gronden met GRUNTOLIT-SG 302

Voorbehandeling van de ondergrond

Cement-kalkpleisters schilderen na minimaal 28 dagen, gipspleisters na minimaal 14 dagen. Gladmaken van gips na minimaal 3 dagen, polymeer na minimaal 2 dagen drogen.

Vorbereitung van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

De verf aanbrengen met een roller, kwast of spuitmethode. De verf kan worden gespoten met alle soorten verfunits, bijv. GRACO, met behulp van het LP517-mondstuk.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens het werk en het drogen de kamer ventileren, maar beschermen tegen tocht die te snel drogen kan veroorzaken. Verf op continue wijze in één vlak aanbrengen, zorg dat het niet mogelijk is dat een deel van de verf droogt om zichtbare naden te voorkomen. Op één oppervlak verf gebruiken van één productiepartij. De volgende verflaag aanbrengen na minimaal 6 uur drogen van de vorige laag. Ongunstige omstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur) kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Was het gereedschap onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden met schoon water.

Opslag

Tot 24 maanden na de productiedatum. Bewaren in droge, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de

FARBA ANTYREFLEX 080

Diepmatte binnencoating

huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.