



EXPERT 5

Konzentriertes Grundierungsmittel

Anwendungsbereiche: Hochkonzentrierter Universalprimer. Die Möglichkeit der Verdünnung im Verhältnis von max. 1:3. Zur Grundierung von Untergründen wie Beton, Porenbeton, Steinwände, Platten, Ziegel, Putz, Gips, Anhydrit und Gipskartonplatten. Ideal zum Grundieren von Untergründen vor dem Streichen mit Dispersionsfarben sowie vor dem Auftragen von Spachtelglätten (Gips, Kalk, Kalkzement, Polymer usw.), Keramikverkleidungen, Tapeten usw.

Eigenschaften:

- Konzentriert
- Frostbeständig
- Tief eindringend
- Kleinmolekular
- Reduziert die Saugfähigkeit
- Erleichtert die Anwendung von Klebstoffen

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000953816
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	5 l/EH
Einheit pro Palette	120 EH/Pal.
Farbe	Farblos
Verbrauch	ca. 0,175 l/m ²
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden (in einer Temp. +20 °C)
Abbindezeit	ca. 12 h
pH-Wert	ca. 7

Produkt ist Konform mit: • Das Produkt ist kein Bauprodukt und erfordert kein Referenzdokument.

Materialbasis:

- Eine wässrige Dispersion eines Acrylpolymer
- Hilfstruppen
- Wasser

Untergrund: Verunreinigungen, Moose und Algen sind zu entfernen. Beschädigte Oberflächen sind mit dem Ausgleichsmörtel 428 zu reparieren. Der Mörtel an den reparierten Stellen sollte trocken und gut haftend sein. Verschmutzungen des Untergrundes durch Fette, Öle, Antihafmittel sind restlos mit Wasser und Reinigungsmitteln abzuwaschen.

Untergrund-Eignung:

Kalk-Zement-Putz: Im Fall von hoher Saugfähigkeit zweimal grundieren
Gipsputz: Im Fall von hoher Saugfähigkeit zweimal grundieren
Gipskartonplatten: Einmal grundieren
Beton, Stahlbeton: Einmal grundieren
Estrich: Im Fall von hoher Saugfähigkeit zweimal grundieren
Backstein und Lochziegel: Einmal grundieren
Elemente aus Porenbeton: Zweimal grundieren
Alt Estriche: Im Fall von hoher Saugfähigkeit zweimal grundieren

Zubereitung: Vor Gebrauch mit Wasser in folgenden Anteilen verdünnen: 1:1 (Zellbeton, Gipsputz, poröse Keramik), 1:2 (Zement-Kalk-Putz, Zementestrich, Gipsbeschichtung), (Silikate, Beton, Zementestrich, Ziegel). Untergründe mit geringer Saugfähigkeit können im Verhältnis 1:3 verdünnt werden.



EXPERT 5

Konzentriertes Grundierungsmittel

Verarbeitung:	Grundierung mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen. Vermeiden Sie übermäßigen Auftrag. Folgende Deckschichten wie Farben, Schichten, Putze und Klebstoffe sollten nach dem Trocknen der Grundierung aufgetragen werden. Während der Arbeit und beim Trocknen vor Frost, Regen, übermäßiger Hitze und starkem Wind schützen. Weitere Arbeiten nach 12 Stunden
Verarbeitungsbedingungen:	Verwendung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C, diese Temperaturen gelten für Luft, Untergrund und Produkt. Alle Untergründe müssen tragfähig, kompakt, stabil, eben und sauber sein.
Lagerung:	Bis zu 12 Monate ab Herstellungsdatum, in dicht verschlossener Verpackung bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C lagerfähig. Für Kinder unzugänglich, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, fern von Wärmequellen und offenem Feuer lagern. Das Produkt kann mit jedem Transportmittel bei einer Temperatur über +5 °C transportiert werden. Das Produkt unterliegt nicht den ADR-Bestimmungen.
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Der Inhalt des vorliegenden Datenblattes stellt unser aktuelles Wissen und praktische Erfahrung dar. Es sind nur allgemeine Informationen und haben keine Haftung des Herstellers für die Ausführung und Anwendungsmethode zur Folge. Es können Unterschiede und spezifische Bedingungen der Ausführung bestehen. Das Produkt ist gemäß dem erforderlichen technischen Wissen und gemäß den arbeitssicherheitsbezogenen Regeln anzuwenden. Kontakt mit der Haut vermeiden und Augen schützen. Bei Kontakt mit den Augen die Augen gründlich mit sauberem Wasser spülen und ärztliche Beratung suchen. Es empfiehlt sich, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung zu nutzen. Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur von +20 °C. Diese Temperaturen betreffen Luft, Substrat und eingebettetes Material.
