



RÖFIX XPS TOP P GK

XPS-Perimeterdämmplatte

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff mit gewaffelter Oberfläche für die Perimeterdämmung.

Eigenschaften:

- Wärmedämmend

Verarbeitung:



Technische Daten:

SAP-Art. Nr.:	2000148774	2000148775	2000148776	2000148777	2000148778
ERGO		11332		11336	
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	20 Stk./EH	12 Stk./EH	9 Stk./EH	8 Stk./EH	6 Stk./EH
Menge pro Einheit	15 m²/EH	9 m²/EH	6,75 m²/EH	6 m²/EH	4,5 m²/EH
Dicke	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Breite	125 cm				
Höhe	60 cm				
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	0,035 W/mK				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m³				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				

SAP-Art. Nr.:	2000148779	2000148780	2000148781	2000149240	2000148782
ERGO	11342				
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	3 Stk./EH	3 Stk./EH
Menge pro Einheit	3,75 m²/EH	3 m²/EH	2,25 m²/EH	2,25 m²/EH	2,25 m²/EH
Dicke	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Breite	125 cm	1.250 mm	125 cm	125 cm	125 cm
Höhe	60 cm	600 mm	60 cm	60 cm	60 cm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	0,035 W/mK				
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m³				
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				

SAP-Art. Nr.:	2000151449	2000149241
ERGO		
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	2 Stk./EH	
Menge pro Einheit	1,33 m²/EH	1,5 m²/EH
Dicke	180 mm	200 mm
Breite	125 cm	



RÖFIX XPS TOP P GK

XPS-Perimeterdämmplatte

SAP-Art. Nr.:	2000151449	2000149241
Höhe	60 cm	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,035 W/mK	
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m ³	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	
Brandverhalten	E (EN13501-1)	

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.