

TEHNIČKI LIST

Creteo®Shot CC 575 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4



Područja primjene

Moguća primjena u izgradnji tunela. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.


Svojstva

- Dobra prionjivost
- Neznatno odbijanje

Ugradnja



Tehnički podaci

| | |
|--|---|
| Šifra artikla | 2000152043 |
| EAN | 9003304427468 |
| Pakiranje |  |
| Količina po jedinici pakiranja | 25 Kg/jed. |
| Jedinica po paleti | 48 Jed./pal. |
| Granulacija | 0-4 mm |
| Potrošnja | pribl. 2080 kg/m ³ |
| Izdašnost u litrama | 12 L/jed. |
| Potrebna količina vode po jedinici pakiranja | pribl. 2 L/jed. |
| Reakcija na požar | A1 |
| Tlačna čvrstoća | ≥ 37 MPa (28 d) |
| E - modul | 30 GPa |
| Klasa izloženosti | XC3 XF3 XA1 |
| Prirast rane čvrstoće | J2 |
| Specifična gustoća svježeg morta | pribl. 2250 kg/m ³ |

Creteo®Shot CC 575 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Šifra artikla | 2000152043 |
| Debljina sloja | 2-10 cm |
| Komentari vezani uz debljinu sloja | po sloju |
| Nasipna gustoća | 1750 kg/m ³ |
| Dodatak mlaznom betonu | Brzo |
| Udio vode i čvrstih tvari W/F | 0,08 |

Sastav

- Visokovrijedni pijesak
- Specijalno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Potrebna je naknadna njega u skladu s propisanom normom.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Ugradnja

Kako bi se postigao monolitni, homogeni špricani beton potrebno je da debljina nanošenja bude četverostruko veća od najvećeg zrna.

CreteoShot proizvode moguće je ugraditi uobičajenim strojevima za suho špricanje.

Homogenost nanosa s neznatnim odbijanjem kao i optimalna kvaliteta betona postiže se kalibriranjem strojne tehnike (količina materijala, zraka, tlaka, promjer crijeva, udaljenost i sl.) i jednakomjernim, kružnim pokretima cijevi za nanošenje materijala na prikladnoj udaljenosti i pod prikladnim kutom u odnosu na zidnu plohu.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Skladištenje min. 3 mjeseca.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.