

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO

Санираща боя при пукнатини и ТИС




Области на приложение

Водоотблъскваща, фиброармирана, егализираща и реновираща боя за на стари мазилкови и ТИС фасади. Върху минерални и органични основи (като напр. варо/циментви мазилки, минерални и дисперсни бои, варовик, бетон и т.н.) Идеален завършек на структурните мазилки за повишаване на водоотблъскването и уеднаквяване на цвета, най-вече на минералните мазилки. За обработка на неактивни и нестатични пукнатини. С висококачествена добавка за алгицидна/фунгицидна защита.

Свойства

- Висока покривност
- С фибри

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000151750
EAN	9003304374168
Опаковка	
Разфасовка	15 L/опак.
Единици на пале	24 Опак./палет
Избор на цвят	Всички цветове (да се съблюдава инструкцията RÖFIX SycoTec)
Степен на блясък	Напълно матова
Разходна норма	ок. 0,15 L/m ² /1x
Паропропускливост	Нормална дифузна способност
pH-стойност	10
sd-стойност	≤ 0,14 m
Специфично тегло	1,51 kg/L
Температура на ос-новата	5-25 °C
Информация за опа-ковката	В рециклируеми пластмасови кофи.
Съдържание на ЛОС	< 17 g/L

RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO

Санираща боя при пукнатини и ТИС

Артикулен номер	2000151750
Категория летливи органични съединения (ЛОС)	C

Основа на материала

- Пигменти
- Силиконова смола
- Специални фибри

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. Времето на съхнене зависи от заобикаляща среда. При относителна влажност на въздуха 65 % и температура на въздуха +20 °C, повърхността ще изсъхне след ок. 5 часа, след което може да се нанася следващо покритие. Пълно изсъхване и товароустойчивост след ок. 3 дни. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагриване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Основа

Основата трябва да е чиста, здрава, суха, обезпрашена, товароносима и без изцветявания, разделителни вещества, синтеровани слоеве и замърсявания от всякакъв вид. Силно хигроскопични, песъчливи, кредитрани и с различна попируемост основи се грундират с подходящ грунд. Тестване, оценка и предварителна обработка на основата се извършва съгласно актуалните, национални изисквания: DIN 18363, BFS-брошури и т.н. При новосъздадени основи, да се спазва времето за съхнене на основата, съгласно техническото предписание на производителя. Основите трябва да са товароносими. Допустими стойности съгласно теста чрез решетъчен нарез са от 0 и 1, съгласно EN 2409. Мазилка от група II и III: Циментови и варо-циментови мазилки: Препоръчва се предварително третиране на основата с дълбок грунд. Товароносими (стари) бои и (стари) покрития на дисперсна основа: Препоръчва се предварително третиране на основата с дълбок грунд.

Товароустойчиви (стари) бои и (стари) силикатни покрития: Препоръчва се предварително третиране на основата с дълбок грунд. Товароносими (стари) бои и стари покрития на силиконова основа: Препоръчва се предварително третиране на основата с дълбок грунд. Смесени основи, малки площи с нови мазилки (напр. корекции на мазилки, прешпакловани пукнатини, измазани и шпакловани нови електрически инсталации): Предварителна подготовка на основата с хидрозолен дълбок грунд RÖFIX PP 301 HYDRO LF. Грундът трябва да се разрежи с вода в зависимост от попируемостта на основата. Хастарни мазилки от всеки вид хастарни групи на основа вар, вар/цимент, цимент, гипс, гипс/вар, анхидрид: Покрития или повърхности, които и след съответната препоръчителна предварителна обработка на основата с RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF или PP 307 ISO LF не са достатъчно товароносими (указание: изпитване чрез надлъжен и напречен решетъчен метод, съгласно EN 2409), трябва да бъдат механично отстранени. Петна от вода, ръжда, мазнина, никотин, флумастер и други: Основата трябва да се почисти добре с обезмаслител или обичайните за пазара почистващи препарати, след което да се изплакне с вода. При петна от ръжда, вода и др. е необходимо първоначално да се установи причината за тяхното появяване.

Предварителна обработка на основата

Защитни мерки: Други граничеци повърхности като стъкло, керамика, алуминиеви, дървени повърхности, прозорци, мебели и под трябва добре да се покрият. Пресни пръски от боя се премахват с влажна кърпа или чиста вода. Грундове/дълбоки грундове (PP 201, PP 301, PP 401) се разреждат с вода в зависимост от хигроскопичността на основата. Дълбокопроникващите грундове трябва да попият в основата, така че да не се получи лъскав слой (филм).

RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO

Санираща боя при пукнатини и ТИС

Приготвяне

При грундиращо и междинно боядисване боята се разрежда с до 10% вода. Крайно покритие: разрежда се с макс. 5% вода. Продуктът може да се обработва и по-разреден, но дадените в тази техническа карта технически стойности (устойчивост на триене, покривност, устойчивост на кредитане, блясък, белота и други) няма да бъдат достигнати.

Указания за обработка

При тъмни, интензивни цветове с <25% HBW да се спазва фасадната система RÖFIX Sycotec. Моля обърнете се за това към Вашия RÖFIX консултант. При нанасяне на първият слой се разрежда с max. 5-10% вода. При полагане на 2-рия слой се разрежда с max. 3% вода.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите или кожата, веднага да се изплакне обилно с вода. При обработка чрез пръскане, да не се вдишва от образувалата се мъгла. Да не се изсипва във вода, в канализацията или в почвата. По-подробна информация може да намерите в информационния лист за безопасност. За рециклиране могат да бъдат дадени само напълно празни опаковки (Код на отпадъците), съгласно Европейската директива за отстраняване на отпадъците. Вземане на мерки за първа помощ, съгласно информационния лист за безопасност.

Начин на обработка

Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарка или валеж. Структурата на покритието се състои от предварителна обработка на основата (RÖFIX PRIMER) и покритието. Действителното покритие (цвета) се състои от основен слой, и евентуално от междинен и завършващ слой. Валеж 2x Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди. При покриването на основите да се спазват националните и европейските норми и наредби, както и международните и валидни за всяка държава браншови инструкции, указания за

обработка, регламенти, етапи на обработка и други. При въпроси, моля да се свържете с нас.

Съвети за безопасност

GIS: M_DF01

Съхранение

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: минимум 24 месеца.

Сертификати



Знак



Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO

Санираща боя при пукнатини и ТИС

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности. Поради употребата на естествени суровини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия (+20 °C/65 % отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят. При употреба и основи, които не са посочени в тази техническа карта е необходимо да се свържете с нас. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.