

TEHNIČKI LIST

ROFIX 993

Hidraulično-krečni malter za fugne



Područja primene

Za ručno ili mašinsko saniranje fugni na starim neravnim ili grubim kamenim zidovima. Podesan i za punjenje fugni kod novih zidova.


Karakteristike

- Jednostavna mašinska ugradnja
- Dobra prionjivost na kamen
- Grebanje maltera mrežicom.
- Otporno na sulfate

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000583198
EAN	9003304485703
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Granulacija	0-4 mm
Boja	bež
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Izdašnost	oko 18 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 7,5 L/jed.
Čvrstoća na pritisak	oko 4 N/mm ² (28 d)
Nasipna gustina suvog maltera	oko 1600 kg/m ³
Temperatura podloge	5-25 °C
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

RÖFIX 993

Hidraulično-krečni malter za fugne

Sastav

- Bez organskih udela
- Tras
- Udeo cementa <5%
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.