



## Fixit 661 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

### Impiego:

Fixit 661 Rapid è un intonaco di fondo a base cemento e calce per il rivestimento di parti costruttive che richiedono una resistenza elevata (per es. vani scale e cantine). Fixit 661 Rapid è anche indicato per l'applicazione in locali umidi delle categorie da 0 a A1 quale base per il rivestimento di piastrelle con dimensioni > 1600 cm<sup>2</sup>.

Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con un additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata.

Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

### Caratteristiche:

- Intonaco di fondo efficiente per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Indicato per il rivestimento con piastrelle di ceramica e quindi indipendente dalla scelta delle piastrelle
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Breve periodo di attesa per l'irruvidimento con maggior rapidità nell'esecuzione delle opere

### Lavorazione:



Dati tecnici			
Cod. art.	181011661	18101166130	181022661
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.	35 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	30 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	ca. 6 L/sacco	7 - 7,5 L/sacco	
Consumo	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Tempo di lavorazione	30 - 45 min		
Spessore	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm		
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 1'500 kg/m <sup>3</sup>		
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 6 N/mm <sup>2</sup>		
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>		
Adesione al supporto (Ponte di aderenza Fixit 343)	≥ 0,9 N/mm <sup>2</sup>		
Modulo elastico	< 10 kN/mm <sup>2</sup>		
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m <sup>2</sup> dopo 30 minuti		

### Composizione:

- Leganti: calce idratata, cemento speciale
- Aggregati: sabbia silico calcare e di cava granulometria 0 - 1 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

### Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

### Lavorazione:

Fixit 661 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

### Trattamento ulteriore:

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).



## Fixit 661 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

---

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

---

**Certificati:**



---

**Ulteriori indicazioni:**



---

**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).  
Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento.  
L'intonaco Fixit 661 Rapid non è adatto alle murature leggere.

---

**Disposizioni generali:** La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.