

SCHEMA TECNICA

Fixit 661 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento




Campi di applicazione

Fixit 661 Rapid è un intonaco di fondo a base cemento e calce per il rivestimento di parti costruttive che richiedono una resistenza elevata (per es. vani scale e cantine). Fixit 661 Rapid è anche indicato per l'applicazione in locali umidi delle categorie da 0 a A1 quale base per il rivestimento di piastrelle con dimensioni > 1600 cm². Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con un additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Intonaco di fondo efficiente per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Indicato per il rivestimento con piastrelle di ceramica e quindi indipendente dalla scelta delle piastrelle
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Fase di raschiatura rapida e tempi di lavorazione brevi
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011661	181022661
EAN	7630141505824	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1,4 kg/m ² /mm	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	6 L/sacco	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti	
Resistenza al distacco	≥ 0,9 N/mm ²	
Resistenza alla compressione	≥ 6 N/mm ² (28 d)	

Fixit 661 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Codice articolo	181011661	181022661
Resistenza alla flessione	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Modulo elastico	$< 10 \text{ kN/mm}^2$	
Spessore dello strato - Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm	
Massa volumica a secco	ca. 1500 kg/m^3	
Tempo di lavorazione	30-45 min	

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idrata
- Aeranti
- Cemento speciale
- Agente di ritenzione dell'acqua

Lavorazione

Fixit 661 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le

Fixit 661 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzafo calce-cemento. L'intonaco Fixit 661 Rapid non è adatto alle murature leggere.