



RÖFIX Belit Iniezione 8

Hidraulično-krečni malter za injektiranje na osnovi NHL5

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Malter za injektiranje i popravke oslabljenog zida na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL 5 i visio vrednog finog krečnog peska.
Za stare građevine koje je potrebno renovirati posebno u zaštiti spomenika i ekološkoj gradnji.

Karakteristike:

- Izvanredna obradivost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000583725
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	54 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,5 mm
Potrošnja	oko 1,25 kg/dm ³
Izdašnost	oko 20 l/jed.
Potrebna količina vode	oko 9,5 l/jed.
Nasipna gustina suvog maltera	oko 1.700 kg/m ³
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6) (EN 1015-6)	oko 1.800 kg/m ³
Nasipna gustoća (B3345)	oko 850 kg/m ³
Toplotna provodljivost λ10,suvo (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrednost) Za P=50%
Toplotna provodljivost λ10,suvo (EN 1745:2002)	0,89 W/mK (tablična vrednost) Za P=90%
Čvrstoća na pritisak (28 d)	5 N/mm ² (EN 1015-11)
Čvrstoća na smicanje	0,15 N/mm ²
Reakcija na požar	A1

Sastav:

- Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
- Bez cementa
- Visoko vredni lomljeni krečnjak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Bez organskih udela

Uslovi obrade: Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Podloga: Oštećene, šuplje i labave delove maltera potpuno obiti. Šupljine i labave delove na zaštićenim građevinskim objektima (spomenička baština) potrebno je odstraniti uz prethodno odobrenje konzervatora. Ako ih je potrebno sačuvati, treba da ih se na odgovarajući način stručno pričvrsti/zapuni.

Priprema podloge: Eventualne pukotine i spojeve koji bi mogli dovesti do razlivanja maltera za injektiranje zapuniti RÖFIX 954 univerzalnim malterom na osnovi hidrauličnog kreča.



RÖFIX Belit Iniezione 8

Hidraulično-krečni malter za injektiranje na osnovi NHL5

Priprema materijala:	Kod ručne ugradnje vreću materijala izmešati rotirajućim ili prisilnim mešačem sa definisanom količinom vode. Mešati dok smesa ne postane homogena. Vreme ručnog mešanja oko 2 do 3 minuta. Vezani materijal ne sme se ponovno mešati.
Uputstva za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.
Skladištenje:	Rok trajanja: najmanje 12 meseci.
Opšte napomene:	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva mogu se naći na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.