

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Ģipša līme



Piemērošanas jomas

Jauktie montāžas līmēšanas maisījumi, kas izgatavoti no būvniecības ģipša, minerālvielu pildvielām un modificējošām piedevām. Pievienojot ūdeni, maisījums kļūst par viendabīgu pastas konsistences masu, kas viegli uzklājama un ātri sacietējoša. Labi pievienojas gan pie pamatnes, gan pie ģipškartona plāksnēm un citām materiālu virsmām. Izmanto ģipškartona plāksņu piestiprināšanai pie sienām. Der arī citu ģipša elementu un cieto plāksņu no izolējošiem materiāliem stiprināšanai pie sienām iekšējās telpās.

Īpašības

- Īpaši izturīgs
- Laba saķere ar pamatni
- Universāls

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	5907418004727
EAN	5907418004727
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	20 kg/Gab.
Vienība uz paletes	54 Gab./Pal.
Graudainība	0-0,5 mm
patēriņš	5 kg/m ²
Slāņa biezums	5-15 mm
Pamatnes temperatūra	5-25 °C
Apstrādes laiks	45 min

GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Ģipša līme

Materiāla bāze

- Ģipsis
- Minerālie piedevas
- Minerālās pildvielas

Apstrādes nosacījumi

Izmantojiet temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, šī temperatūra attiecas uz gaisu, virsmu un izstrādājumu.

Substrāts

Ķieģeļi un keramiskie blokkieģeļi: Gruntējiet ar GRUNTOLIT-SG 301

Silikāta bloki: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302

Apstrāde

Var izmantot iekšējo sienu būvei no ģipškartona plāksnēm. Ļoti labi pievienojas ģipša, ķieģeļu un keramikas blokiem, silikāta blokiem, parastajam un porainajam betonam iekšējās telpās. Pamatnei jābūt sausai, pietiekami stiprai, viendabīgai, gludai, bez putekļiem, taukiem, saķeres samazinātājiem, krāsu paliekām utt. Nelietot uz kaļķa un krīta krāsām. Negatīvās bioloģiskās ietekmes pēdas jāapstrādā ar pretsēnīšu līdzekli SEPTOBUD 1008 un mehāniski jātīra virsma. Ļoti vai nevienmērīgi uzsūcošas un putekļainas virsmas ir jāsagatavo ar preparātu GRUNTOLIT-W 301. Betona pamatnes jāapstrādā ar GRUNTOBET 310. Sauso maisījumu porcijās bērt tīrā, aukstā ūdenī (10,5 l/20 kg), maisot ar roku vai mehāniski (lēngaitas maisītāju). Nevajadzētu sagatavot lielāku līmes daudzumu, nekā var izlietot 30 minūšu laikā. Ģipškartona plāksnes līmēt punktos, kas izvietoti aptuveni 0,4 m attālumā horizontālā un vertikālā virzienā. Ja plāksni paredzēts pārklāt ar cietu segumu (piem., keramikas flīzēm), attālums starp punktiem ir aptuveni 0,25 m. Plāksnes, kuru biezums ir 9,5 mm, ar līmi pārklāj rindās. Nedrīkst maisīt līmi ar citām vielām. Darbi jāveic saskaņā ar ģipškartona plāksņu ražotāja instrukcijām.

Uzglabāšana

Līdz 6 mēnešiem no ražošanas datuma, sausās vietās un neskartā oriģinālajā iepakojumā.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.