

TEHNIČNI LIST

ROFIX 760

Grobi zaključni omet



Področja uporabe

Tovarniško zmešani plemeniti omet CR, CS IV, W0 po EN 998-1. Mineralni ekstragrobi zaključni omet za nametavanje z zidarsko žlico brez vodoodbojnih dodatkov. Markanten fasadni nanos na stenah, ki so izpostavljene intenzivnim mehanskim obremenitvam (npr. fasadni podzidek, vrtni zidovi itd.). Močno vremensko izpostavljene in/ali barvne/sive plemenite omete moramo zaščititi z egalizacijsko barvo (osnovni/zaključni nanos).

Lastnosti materiala

- Visoka vremenska obstojnost
- Visoka paroprepustnost

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148085
EAN	9003304105977
Embalaža	
Količina na paleto	40 kg/EN
Enota na paleto	36 EN/p
Zrnavost	5-8 mm
Barva	siva
Poraba	pribl. 10,8 kg/m ²
Opozorilo za porabo	Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine. Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Izkoristek	pribl. 4 m ² /EN/cm
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 11 L/EN
Požarna odpornost	A1 EN 13501-1
Difuzija vodne pare	pribl. 25
Paroprepustnost	Visoka paroprepustnost
Tlačna trdnost	15 N/mm ² (28 d)
Toplotna prevodnost	1,11 W/mK za P=50% EN 1745:2002 1,21 W/mK za P=90% EN 1745:2002

RÖFIX 760

Grobi zaključni omet

Koda artikla	2000148085
Maltna skupina	CR EN 998-1 CS IV EN 998-1 Wc0 EN 998-1
pH vrednost	12
Specifična toplotna kapaciteta	pribl. 1 J/kg K
Specifična gostota suhe malte	pribl. 1944 kg/m ³
Temperatura podlage	5-30 °C
Napotki za pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.

Osnova materiala

- Visokokakovosten apnenčasti lomljenec
- Cement

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrzljena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opaznega olja ipd. Apneno-cementne osnovne omete lahko omečemo, ko se strdijo. Apneni osnovni ometi: Proizvod ni primeren za te podlage. Apneno-cementni osnovni ometi: Primerno. Lahki osnovni ometi: Proizvod ni primeren za te podlage. Toplotnoizolacijski ometi: Proizvod ni primeren za te podlage. Beton: Na kontaktni premaz (R55/R57 sveže na sveže) Toploizolacijski fasadni sistemi, elastične podlage: Proizvod ni primeren za te podlage. Nebarvan stari mineralni omet: Primerno. Stari omet z mineralnim premazom: Proizvod ni primeren za te podlage. Organski stari omet: Proizvod ni primeren za te podlage. Suhi osnovni ometi, ki vsebujejo mavec: Proizvod ni

primeren za te podlage.

Mavčno-kartonske plošče: Proizvod ni primeren za te podlage.

Mavčno-vlaknene plošče (npr. Fermacell): Proizvod ni primeren za te podlage.

Priprava podlage

Močno vpojne osnovne omete (razen mavčnih ometov) enakomerno navlažimo z vodo ali izvedemo ustrezen predpremaz za izenačitev vpojnosti osnovnega ometa. Gladke betonske površine obdelamo z ustreznim gradbenim lepilom/izravnalno maso RÖFIX. Osnovne omete naredimo bolj hrapave z mrežasto gladilko.

Priprava materiala

V čisto delovno posodo pripravimo čisto vodo in ji dodamo suho maltno zmes ter zmešamo z močnim mešalnikom (rotorsko vreteno) do homogene zmesi. Temperatura dodane vode ne sme biti višja od +25 °C. Po mešanju pustimo, da zmes počiva 10 minut (da dozori). Nato jo še enkrat kratko premešamo. Med vgradnjo, večkrat premešamo zaključni omet, da se izognemo posedanju granulacije izdelka. Samo na kratkopremešanju. Izogibamo se pretiranemu mešanju.

Navodilo za uporabo

Da bi izenačili barvne nepravilnosti, ki nastanejo zaradi obdelovanja, vremenskih vplivov ali različno vpojne podlage, je potreben naknaden barvni oplesk (z RÖFIX silikatno

RÖFIX 760

Grobi zaključni omet

zunanjo barvo, RÖFIX silikonsko zunanjo barvo ipd.). Svežo malto moramo vgraditi v 2 urah. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Izvedba

Namečemo z ustrezno zidarsko žlico.

Enakomeren nanos brez gručastih mest izdelujemo od zgoraj navzdol, omet zahteva izkušenega delavca, saj je tehnika ometavanja odločilna za strukturo.

Na povezanih delovnih površinah omet vedno nanašamo brez prekinitve, sveže na sveže.

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.

Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu,