

FIȘA TEHNICĂ (TM)

560

Tencuială manuală de start de ciment-var



Domenii de utilizare

Amestec universal de tencuială cu granulație fină conceput pentru aplicare manuală. Se utilizează la exteriorul și interiorul clădirilor, precum și în încăperi cu umiditate ridicată.


Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru aplicare manuală
- Tixotrop

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593808
EAN	4820117593808
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	1,5 kg/m ² /mm
Grosimea stratului	8-25 mm

Compoziție

- Var hidratat
- Filler mineral
- Aditivi modificați
- Ciment portland

560

Tencuială manuală de start de ciment-var

Condiții punere în operă

În timpul fazei de aplicare și uscare, temperatura materialului, a mediului ambiant sau a substratului nu trebuie să scadă sub +5 °C sau să crească peste +25 °C. După ce pereții sau elementele din beton s-au așezat, s-au contractat și s-au uscat, puteți începe tencuirea. Substratul pentru tencuială trebuie să fie rezistent, rigid, fără deformări și fără urme de umiditate. În cazul substraturilor de beton, acestea trebuie să fie lipsite de uleiuri de cofrare.

Suportul

Substratul trebuie să fie curățat și pregătit corespunzător înainte de aplicare.
Cărămidă și cărămidă perforată: amorsare cu GRUNTOBET 310
Beton, beton armat: amorsare cu GRUNTOBET 310
Elemente din beton aerat: amorsare cu GRUNTOBET 310
Cărămizi din silicat: KREISEL 301 grund profesional cu penetrare profundă

Pregătire

Dacă este necesar, adăugați cu grijă apă suplimentară. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

Punere în operă

Aplicați mortarul uniform cu o grosime a stratului de cel puțin 8 mm pe întreaga suprafață și nivelați-l cu o mistrie. Nivelarea finală (frecarea cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) trebuie efectuată după începerea întăririi. Protejați de îngheț, ploaie și temperaturi excesiv de ridicate în timpul lucrului și al uscării.

Instrucțiuni

Dacă este necesar, tencuiala trebuie umezită din când în când cu apă curată. Atunci când se lucrează la fațade în condiții meteorologice nefavorabile, trebuie utilizate capace speciale pentru a limita influența acestor factori.

Depozitare

Poate fi depozitat într-un loc uscat și într-un ambalaj intact timp de până la 12 luni de la data fabricației.

Informații generale

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.