



560

Tencuială manuală de start de ciment-var

Domenii de utilizare: Amestec universal de tencuială cu granulație fină conceput pentru aplicare manuală. Se utilizează la exteriorul și interiorul clădirilor, precum și în încăperi cu umiditate ridicată.

Proprietăți:

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru aplicare manuală
- Rezistent la alunecare

Punere în operă:



Date tehnice:

Număr articol	4820117593808
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	1,5 kg/m ² /mm
Grosime strat	8 - 25 mm

Compoziție:

- Ciment portland
- Filler mineral
- Var hidratat
- Amestecul poate fi utilizat și pentru realizarea altor elemente de construcție direct pe șantier, după așezarea prealabilă a armăturii corespunzătoare.

Suportul: Substratul trebuie să fie curățat și pregătit corespunzător înainte de aplicare.

Suporturi adecvate: **Cărămidă și cărămidă perforată:** amorsare cu GRUNTOBET 310
Beton, beton armat: amorsare cu GRUNTOBET 310
Elemente din beton aerat: amorsare cu GRUNTOBET 310
Cărămizi din silicat: KREISEL 301 grund profesional cu penetrare profundă

Punere în operă: Aplicați mortarul uniform cu o grosime a stratului de cel puțin 8 mm pe întreaga suprafață și nivelați-l cu o mistrie. Nivelarea finală (frecarea cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) trebuie efectuată după începerea întăririi.
Protejați de îngheț, ploaie și temperaturi excesiv de ridicate în timpul lucrului și al uscării.

Condiții punere în operă: În timpul fazei de aplicare și uscare, temperatura materialului, a mediului ambiant sau a substratului nu trebuie să scadă sub +5 °C sau să crească peste +25 °C.
După ce pereții sau elementele din beton s-au așezat, s-au contractat și s-au uscat, puteți începe tencuirea. Substratul pentru tencuială trebuie să fie rezistent, rigid, fără deformări și fără urme de umiditate. În cazul substraturilor de beton, acestea trebuie să fie lipsite de uleiuri de cofrare.

Instrucțiuni: Dacă este necesar, tencuiala trebuie umezită din când în când cu apă curată.
Atunci când se lucrează la fațade în condiții meteorologice nefavorabile, trebuie utilizate capace speciale pentru a limita influența acestor factori.

Depozitare: Poate fi depozitat într-un loc uscat și într-un ambalaj intact timp de până la 12 luni de la data fabricației.



560

Tencuială manuală de start de ciment-var

Informații generale:

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

Toate datele tehnice se bazează pe o temperatură de +20 °C și o umiditate de 60 %. În ceea ce privește timpul de uscare, lipirea, colorarea, deschiderea, corectarea, rezistența la apă etc., aceste valori se bazează pe grosimea tipică a stratului produsului respectiv. În unele cazuri, sunt posibile abateri de la valoarea medie și trebuie determinate experimental. În cazul unor valori îndoielnice care nu sunt specificate în acest document, se recomandă contactarea departamentului tehnic KREISEL.