

TECHNISCHE KAART

MOZATYNK-S 051 NATURAL

Acryl mozaïek gips



Parameters

Mozaïekpleister voor te bereiden op de plaats van aankoop of op de bouwplaats. Na het mengen van de componenten een gipsmassa op basis van acrylhars met een enkele fractie gekleurd aggregaat. Het bestaat uit Basis I (hars) in een plastic emmer en Basis II-aggregaat in zakken. Voor het aanbrengen van dunlagige pleistermortel binnen en buiten. Na drogen vormt het een flexibele, mechanisch bestendige bekleding met een stabiele kleur.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge bestendigheid tegen wassen en schrobben
- Fijnkorrelig

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	40029
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	14,3 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-1 mm
Gips structuur	Fijnpleister
Kleur	gekleurd
Verbruik	ca. 2,5 kg/m ²
Waterdampdoorlaatbaarheid	V2
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa
Droogtijd	24 h (van) 48 h (tot)
Verwerkingstijd	20 min

MOZATYNK-S 051 NATURAL

Acryl mozaïek gips

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Gekleurd kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de lucht, de ondergrond en het product. De ondergrond moet dragend, compact, stabiel, gereinigd zijn en eventueel zijn voorbehandeld met GRUNTOLIT-W of 301 GRUNTOLIT SG-302. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

Alle ondergronden voor het aanbrengen van de pleister gronden met TYNKOLIT-U 330 of TYNKOLIT-U 340. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Zeer absorberende, stoffige ondergrond voor het aanbrengen van TYNKOLIT-T 330 gronden met GRUNTOLIT-W 301
Cement-kalkpleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gips pleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Beton, gewapend beton: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gipsplat: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Vorbereiding van het product

Voor het aanbrengen de kleur van de bestelling controleren.

Gebruikswijze

De pleister aanbrengen met een roestvrijstalen spaan en zodanig verspreiden van de portie dat de ondergrond totaal wordt bedekt. Tijdens het werken en het drogen

beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind. Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen

Op één oppervlak pleister één productiepartij gebruiken Het gegeven vlak afwerken op continue wijze, met de 'nat-op-nat' methode om zichtbare naden te voorkomen.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, verwijderd van hitte- en vorstbronnen.

Algemene aanwijzingen

Dit informatieblad maakt alle eerdere uitgaven ongeldig. De gegevens in dit technische informatieblad komen overeen met onze huidige kennis en praktische toepassingservaringen. De informatie is zorgvuldig en gewetensvol opgesteld, echter zonder garantie voor juistheid, actualiteit en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie op zichzelf vormt geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaan de klant in principe niet van de plicht om het product zelfstandig te toetsen op geschiktheid voor het beoogde gebruik. Technische waarden hebben betrekking op de basisproducten. Door kleuring en tinting kunnen afwijkingen van de technische specificaties optreden. De opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden. Bij het coaten van ondergronden die hier niet zijn beschreven, is het noodzakelijk om met ons te overleggen. Kleurtinten kunnen bij nabestelling of in vergelijking met de kleurenkaart enigszins afwijken, indien nodig moet er een proefvlak op de bouwplaats worden aangelegd. Informatie over droog- en wachttijden geldt onder laboratoriumomstandigheden (+20°C/65% relatieve vochtigheid) en kan veranderen afhankelijk van de situatie op de bouwplaats. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.