

TEHNIČKI LIST

Fixit 223

Specijalni mort za umetanje



Područja primjene

Fixit 223 je mineralni mort za ugrađivanje i izravnavanje za unutarnju i vanjsku upotrebu. Kao podloge su osobito prikladni Fixit 222 Aerogel visokoučinkoviti izolacijski žbuka te dovoljno nosivi mineralni stari žbuka.

Svojstva

- Document{{auto_incremented_id=1}}
- Document{{auto_incremented_id=2}}
- Document{{auto_incremented_id=3}}
- Document{{auto_incremented_id=4}}
- Document{{auto_incremented_id=5}}

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960170
EAN	9003304540853
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Granulacija	0-1,4 mm
Boja	svijetlo siva
Izdašnost	pribl. 20 m ² /jed./mm
Izdašnost u litrama	20 L/jed.
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 8,75 L/jed.
Otpornost na povlačenje	≥ 0,08 N/mm ²
Tlačna čvrstoća	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)

Fixit 223

Specijalni mort za umetanje

Šifra artikla	2000960170
Čvrstoća pri savijanju	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ (28 d)
E - modul	$< 3 \text{ N/mm}^2$
Min. debljina sloja	5 mm
Komentari vezani uz debljinu sloja	min. 5 mm
Specifični toplinski kapacitet	pribl. 1 kJ/kg K
Nasipna gustoća suhog materijala	pribl. 1250 kg/m^3
Vrijeme ugradnje	60 min

Sastav

- Vlakna
- Kalijev silikat
- Bijeli cement (bez kromata)

Label



Ugradnja

Kod ručne ugradnje, zamiješani materijal nanijeti gletrom ili nabaciti žlicom.

Kod primjene kao armirni sloj, nanijeti u debljini 5 mm i utopiti armirnu mrežicu P100 (pozicija armirne mrežice je u prvoj trećini armirnog sloja prema vani). Armirna mrežica postavlja se s preklapom od 10 cm na spojevima.

Kod strojne ugradnje našpricati standardnim strojem za žbukanje.

Nakon nanošenja izravnati letvom. Nakon početka stvrdnjavanja pravovremeno zaribati ili filcati ili ogrubiti alatom za struganje prije ugradnje sljedećeg sloja.

Nakon nanošenja poravnati letvom.

Strugalicom površinu nahrenjaviti za nanošenje sljedećeg sloja.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opće napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Certifikati

