

TEHNIČKI LIST

Fixit 223

Specijalni mort za umetanje




Svojstva

- Sposoban za kapilarno djelovanje i difuziju
- Ekološki certificirani proizvod

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000960170
EAN	9003304540853
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	40 Jed./pal.
Granulacija	0-1,4 mm
Boja	svijetlo siva
Izdašnost	pribl. 20 m ² /jed./mm
Izdašnost u litrama	20 L/jed.
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 8,75 L/jed.
Otpornost na povlačenje	≥ 0,08 N/mm ²
Tlačna čvrstoća	≥ 1,5 N/mm ² (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 1 N/mm ² (28 d)
E - modul	< 3 N/mm ²

Fixit 223

Specijalni mort za umetanje

Šifra artikla	2000960170
Specifični toplinski kapacitet	pribl. 1 kJ/kg K
Nasipna gustoća suhog materijala	pribl. 1250 kg/m ³ 1250 kg/m ³
Vrijeme ugradnje	60 min.

Sastav

- Vlakna
- Kalijev silikat
- Bijeli cement (bez kromata)

Opće napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.

Ugradnja

Kod ručne ugradnje, zamiješani materijal nanijeti gleterom ili nabaciti žlicom.

Kod primjene kao armirni sloj, nanijeti u debljini 5 mm i utopiti armirnu mrežicu P100 (pozicija armirne mrežice je u prvoj trećini armirnog sloja prema vani). Armirna mrežica postavlja se s preklapom od 10 cm na spojevima.

Kod strojne ugradnje našpricati standardnim strojem za žbukanje.

Nakon nanošenja izravnati letvom. Nakon početka stvrdnjavanja pravovremeno zaribati ili filcati ili ogrubiti alatom za struganje prije ugradnje sljedećeg sloja.

Nakon nanošenja poravnati letvom.

Strugalicom površinu nahrenaviti za nanošenje slijedećeg sloja.

Certifikati



Label

