



POZMUR-KL NANO 130

Värviline müüritise segu

Rakendusvaldkonnad: Kuiv segu, mis on valmistatud mineraalsetest sideainetest, mineraalsetest täiteainetest ja erilistest lisanditest, mis parandavad mördiga töötamise omadusi. Segades veega saadakse värviline mass (hall, grafiit, must, pruun, tellistest värv), mis muutub kõvaks ja vastupidavaks vee ja külma mõjule. Mõõblisegude segu on mõeldud seinte müürimiseks viimistlus klinkerplaatidega, hoonetes sees ja väljas. Lisatöötlust vuukide jaoks ei ole vaja. Seguga täidetud vuugid säilitavad värvi ühtluse.

Omadused:

- Väga vastupidav
- Maksimaalselt vähendab soolade eraldumist
- Veekindel ja külmakindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	P-KL-NANO-130
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	48 EH/Pal.
Värv	Värviline
Terade suurus	0 - 2 mm
Tarbimine	45 kg/m ²
Vajalik veekogus	ca. 3,2 l/EH
Töötemperatuur	> 5 - < 25 °C

Muud tehnilised andmed: **Tarbimine:** Seinapaksus 12 cm – 45 kg/m².
Kõlblikkusaeg pärast segamist veega: Umbes 2 tundi (temperatuuril +20 °C)

Materiaalne alus:

- Portlandtsement
- Vulkaanituf (tras)
- Nanomaterjalid
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid
- Pigment

Töötlemine:

Seinte ehitamiseks tuleb kasutada ainult puhtaid plaate, st eemaldada nende pinnalt mustus ja tolm.
Kui tööd tehakse kuuma ilmaga, tuleb plaate hoida varjus.
Kuiv segu tuleb käsitsi või mehhaaniliselt segada veega ühtlaseks massiks, kuni saavutatakse sobiv konsistentsus.
Vee kogust tuleks vastavalt vajadusele suurendada või vähendada. Segades segistiga, tuleks segamise aeg olla 2–3 minutit.
Märgistage kasutatud vee kogus ja järgmist segu valmistades segage vesi ja kuiv segu täpselt samas vahekorras.
Kui segu on hakanud tarduma, ei tohi sellele lisada vett ega segada seda uue segu osaga plastilisuse taastamiseks.
Kivimüür tuleb kaitsta maapõuest tõusva kapillaarse niiskuse eest, st hoolitseda horisontaalse ja vertikaalse hüdroisolatsiooni eest.
Pinnale kantakse segu metallist spaatliga, müürimine toimub täiskõrguses vuukidega.

Töötlemistingimused: Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.



POZMUR-KL NANO 130

Värviline müüritise segu

Märkused:

Müürimistöid tehes on soovitatav segada plaate erinevatest partiidest, et vältida värvikõikumisi seintes, samuti, kui mördi segu satub eksponeeritud plaadi poolele, tuleb see kiiresti puhastada. Müüriuvuugid tasandada enne, kui segu on täielikult kõvenenud. Kuna segu ei kuivaks liiga kiiresti, vältige töötamise ajal otseseid päikesekiiri ja tugevat tuult. Müüri tuleb kaitsta vähemalt 7 päeva kiire kuivamise, vihma ja külma eest. Kui müüritakse tugevalt niiskust neelavaid plaate või töödelda tuleb intensiivsete sademevihmade korral, siis on soovitatav pärast segu kõvenemist, immutatud müüri töödelda spetsiaalse õliga klinkerplaadid FRONTA jaoks. Pinna töötlemise järel võivad plaadid saada veidi tumedama tooni. Töötlemisvahendid tuleb pärast töötlust veega puhtaks pesta.

Ladustamine:

Kuivas ja kahjustamata pakendis säilib mitte kauem kui 12 kuud alates valmistamise kuupäevast.

Üldine teave:

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.