

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

RENOVACIJOS GRUNTAS 950

Specializuotas silikatinis gruntas



Paskirtis

Vandeninio stiklo pagrindo gruntas, skirtas pagrindo paruošimui prieš tinkuojant, glaistant ir dažant. Sustiprina pagrindą, sumažina ir išlygina jo įgeriamumą, nesumažinant garų pralaidumo. Puikiai tinka prieš dažant silikatiniais dažais.

Savybės

- Ypač laidus garams
- Kristalinis susirišimas su pagrindu
- Reguliuoja pagrindo įgeriamumą
- Atsparus šalčiui
- Atsparus vandeniui

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	36183
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	5 L/vnt.
Spalva	Bespalvis
Sąnaudos	ca. 0,175 L/m ²
Galima vaikščioti	ca. 12 h
Džiūvimo laikas	ca. 2 h (prie +20 °C)

RENOVACIJOS GRUNTAS 950

Specializuotas silikatinis gruntas

Sudėtis

- Kalio vandens stiklas
- Polimerai
- Vanduo
- Gerinantys priedai

Naudojimo sąlygos

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, neburus bei vienalytis. Pagrindas turi būti nesuskilinėjęs, be druskų išnašų ir švarus: nuvalytos dulкės, riebalai, dažų likučiai, pelėsis ir dumbliai ar samanės.

Pagrindas

Grybeliu ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus deaktyvuoti priemone SEPTOBUD 1008. Pataisykite visus defektus, nelygumus ar įtrūkimus medžiaga, atitinkančia pagrindo tipą. Skiediniai remontuojamose vietose turi būti sausi ir tvirtai sukibę. Paviršiai, kurie nebus gruntuojami, turi būti apsaugoti prieš dengiant gruntą.

Senas tinkas: Gruntuoti du kartus

Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti vieną kartą.

Cementinis grindų paklotas: Gruntuoti vieną kartą.

Gipsinis tinkas: Netinkamas.

OSB plokštės ar kitos medžio drožlių plokštės: Netinkamas.

Silpnos, aprtrupėjusios siūlės sienoje: Gruntuoti du kartus

Plytų siena: Gruntuoti vieną kartą.

Paruošimas

Paruoštas naudojimui produktas, neskiesti.

Naudojimas

Gruntą užtepkite voleliu, teptuku arba purkškite. Vidutinis džiovinimo laikas yra 12 valandų. Dengimo ir džiūvimo metu saugoti nuo kritulių, saulės spindulių, vėjo ir šalčio. Venkite perteklinio gruntavimo.

Pastabos

Dirbant su fasadais esant nepalankioms oro sąlygoms, būtina naudoti pastolių dangalus.

Sandėliavimas

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais.

Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi techniniai duomenys pateikiami esant 20 oC temperatūrai. Šios temperatūros yra susijusios su oru, pagrindu ir naudojama medžiaga.

Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.