

NANOFIX GK70

Ґрунт концентрат

Сфера застосування: Ґрунтуючий концентрат жовтого кольору, на основі лугостійкої полімерної дисперсії.

Призначений для попередньої обробки поглинаючих (гігроскопічних) основ, таких як: звичайний бетон, газо- та пінобетони, керамічна та силікатна цегла, керамзіто- та шлакоблоки, цементні та гіпсові штукатурки.

Засіб застосовується перед виконанням опоряджувальних робіт: оштукатурювання та шпаклювання поверхонь, облицювання плиткою, влаштування підлог, влаштування систем теплоізоляції, наклеювання шпалер.

Властивості:

- Розбавлення водою у співвідношенні від 1:1 до 1:5
- Ефективно знижує поглинаючу здатність гігроскопічних поверхонь
- Маркер нанесення, для контролю якості ґрунтування
- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Забезпечує рівномірне охоплення та полегшує нанесення будівельних розчинів
- Не містить органічних розчинників, безпечний в застосуванні
- Витрата $\approx 0,065 - 0,3$ л/м², залежно від поглинаючої здатності структури поверхні, а також методу і умов при нанесенні.

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117594881
Тип упаковки	пластикове відро
Кількість в упаковці	5 кг / шт
Кількість на палеті	72 шт / пал.
Густина	$\approx 1,02$ кг/дм ³
Колір	жовтий
Витрата	$\geq 0,1$ л/м ²
Час висихання (при +20 °C)	≤ 4 годин
ЛОС категорія	відповідає вимогам для категорії WB/8(h) ≤ 30 г/л.
ЛОС вміст	≤ 9 г/л

Класифікація: ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Склад: Водна дисперсія синтетичних полімерів, модифікуючі добавки, пігменти

Основа: Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016».

Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи.

Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами.

Поверхні, покриті цвільлю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим

засобом.

За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення. Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням.

Поверхні не призначені для обробки - захистити.

Підготовка продукту: Перед застосуванням продукт ретельно перемішати.

Для ґрунтування цементно-піщаних і ангідридних підлог розбавити водою в пропорції 1:1.

Для ґрунтування газо- і піноблоків, керамічної цегли, цементних та гіпсових штукатурок розбавити водою в пропорції 1:2.

Для ґрунтування силікатної цегли, керамоблоків, бетону розбавити водою в пропорції 1:3.

Для ґрунтування шпаклівки, гіпсокартону розбавити водою в пропорції 1:5.

Нерозбавлений продукт не використовувати!

Спосіб застосування Підготовлений ґрунтувальний засіб NANOFIX GK70 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача.

В залежності від виду та здатності поверхні до водопоглинання, ґрунтовку наносять в один або декілька шарів, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтовки на поверхні. Після кожного ґрунтування перевіряйте стан поверхні, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару.

При облаштуванні наливних підлог, рекомендується наносити розбавлений водою в пропорції 1:1 ґрунт в два шари. При цьому другий шар наноситься тільки після висихання першого (не менше 4 годин, при +20°C та відносній вологості повітря 65%)

Роботи по нанесенню будівельних розчинів (стяжки, самовирівнювальні суміші, штукатурки, облицювання поверхонь) виконувати не раніше ніж через 4 години після ґрунтування, для ангідридних основ та основ із гіпсу – не раніше ніж через 24 години.

Після закінчення робіт інструмент вимити водою.

Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5°C до +25°C, відносна вологість повітря не вище 65%.

До уваги виконавців: Використовувати для розведення ґрунтовки тільки чисту воду.

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію.

Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.

Зберігання: 12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°C до +25°C, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.

Не допускається зберігання в розбавленому стані.

Загальна інформація: Виробник гарантує відповідність ґрунтовки NANOFIX GK70 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції використання, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування

Цей технічний опис замінює та скасовує попередні видання. Наведені дані стосуються стандартних кліматичних умов (+20°C / 65% відносної вологості). Вони можуть змінюватися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи. Дані обробляються ретельно і сумлінно, проте вони не дають гарантії на їх точність і повноту, а також не несуть відповідальності за майбутні рішення користувачів. Ці дані самі по собі не є підставою для виникнення правовідносин або інших додаткових зобов'язань. Ці дані не звільняють клієнта від обов'язку перевірити, чи підходить продукт для його призначення.

Наша продукція, а також вся сировина, що входить до її складу, підлягає постійному моніторингу з метою гарантування стабільної якості. Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зверніться до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого продавця.

З актуальними технічними інструкціями, паспортами безпеки та іншими документи можна ознайомитися на нашому веб-сайті kreisel.ua.

