



KREISEL 601

Chit acrilic de finisare

Domenii de utilizare:

Chit de finisare alb, conceput pentru nivelarea completă și parțială a pereților și tavanelor, lucrări de reparații în interiorul clădirii. Atunci când utilizați materialul, puteți obține o suprafață albă perfect netedă pentru finisare de înaltă calitate. Se utilizează pentru nivelarea de finisare a substraturilor din beton, beton celular, cărămidă, gips-carton, suprafețe cu tencuieli din ciment, ciment-calcar, precum și pentru chituirea plăcilor aglomerate, a plăcilor din fibre, OSB. Materialul oferă o suprafață albă perfect netedă pentru un finisaj de înaltă calitate. Se utilizează pentru nivelarea de finisare a substraturilor din beton, beton celular, cărămidă, gips-carton, suprafețe cu tencuieli din ciment, ciment-calcar, precum și pentru chituirea plăcilor aglomerate, a plăcilor din fibre, OSB.

Proprietăți:

- Alb
- Grosimea stratului de la 0,1 la 5 mm
- Ușor de șlefuit
- Gata de utilizare
- Ideal pentru finisarea chitului
- Creează o suprafață netedă pentru finisaje de înaltă calitate
- Aderență ridicată la diferite tipuri de substraturi
- Permeabil la vapori de apă
- Fără miros

Punere în operă:



Date tehnice:

Număr articol	4820117594706
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	8 kg/UM
Unități per palet	72 UM/Pal.
Densitate	ca. 1,7 kg/dm ³
Granulație	≤ 0,06 mm
Consum	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Timp de uscare (la aprox. +20 °C)	continuarea lucrului ≈ în 2–6 ore, în funcție de grosimea stratului, uscare completă 12–24 ore, în funcție de grosimea stratului
Grosime strat	≤ 5 mm
Rezistența la smulgere (Beton)	≥ 0,3 Mpa
Rezistența la smulgere (Plăci de gips carton)	≥ 0,15 Mpa
Temperatura suportului	5 - 25 °C

Compoziție:

- Lianți polimerici
- Filler (mineral)
- Amestecul poate fi utilizat și pentru realizarea altor elemente de construcție direct pe șantier, după așezarea prealabilă a armăturii corespunzătoare.
- Apă



KREISEL 601

Chit acrilic de finisare

Suportul:	Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Suprafața trebuie să fie rezistentă și uscată, lipsită de praf, grăsimi și alte substanțe care reduc aderența chitului la bază. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. Șlefuiți suprafețele lucioase. Dacă este necesar, reparați suprafața folosind produse KREISEL în conformitate cu utilizarea prevăzută. Suprafețele acoperite cu mușchi sau mușchi trebuie tratate cu un agent antifungic, apoi curățate mecanic cu o perie sau un burete dur, apă sub presiune sau abur de apă fierbinte și acoperite din nou cu un agent antifungic. Suporturile cu capacitate de absorbție mare și neuniformă se tratează cu grundurile KREISEL 300, 301, 308, 377 conform instrucțiunilor de utilizare, nu mai târziu de 4–6 ore înainte de aplicarea chitului.
Pregătire:	Produsul este fabricat sub forma unei mase gata de utilizare. Se amestecă bine înainte de utilizare folosind un instrument fără rugină. Nu amestecați materialul cu alți lianți sau agregate. Nu amestecați masa întărită cu apă sau material proaspăt.
Punere în operă:	După amestecare, se aplică și se netezește chitul cu o mistrie sau o spatulă din oțel inoxidabil, cu un strat de cel mult 5 mm. Dacă sunt necesare mai multe straturi, aplicați următorul strat după ce cel anterior s-a uscat inițial. După ce chitul s-a uscat complet, șlefuiți eventualele neregularități cu șmirghel sau plasă abrazivă. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.
Condiții punere în operă:	Temperatura de aplicare (aer, substraturi, materiale): +5 °C până la +25 °C, umiditatea relativă nu depășește 65 %.
Atenție specială:	Compusul de nivelare nu trebuie utilizat pe sticlă, materiale plastice sau suprafețe care sunt expuse la umiditate și deformare constantă. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Toate datele tehnice sunt furnizate la o temperatură de +20 °C și o umiditate relativă de 65 ± 5 %, timpul de uscare poate varia în alte condiții. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.
Depozitare:	18 luni de la data fabricației, depozitat într-un loc uscat, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C, în ambalajul original. Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.



KREISEL 601

Chit acrilic de finisare

Informații generale:

Producătorul garantează conformitatea mortarului KREISEL KREISEL 601 cu caracteristicile tehnice specificate numai dacă sunt respectate regulile de transport, depozitare și instrucțiunile de utilizare prezentate în această descriere. Producătorul nu este răspunzător în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului sau al utilizării cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare.

Prezenta descriere tehnică înlocuiește și anulează edițiile anterioare. Datele furnizate se bazează pe condiții climatice standard (+20 °C/65 % RH). Acestea pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Datele sunt prelucrate cu atenție și cu bună credință, dar nu se oferă nicio garanție pentru acuratețea sau exhaustivitatea acestora și nu se asumă nicio răspundere pentru deciziile viitoare ale utilizatorilor.

Aceste date nu dau naștere în sine la relații juridice sau alte obligații suplimentare.

Aceste date nu exonerează clientul de obligația de a verifica dacă produsul este adecvat pentru utilizarea prevăzută.

Produsele noastre, precum și toate materiile prime utilizate la fabricarea lor, sunt supuse unei monitorizări constante pentru a asigura o calitate constantă.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați asistentul de vânzări sau retailerul specializat.

Cele mai recente instrucțiuni tehnice, fișe tehnice de siguranță și alte documente sunt disponibile pe site-ul nostru la www.kreisel.ua.