

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Malter za lepljenje




Područja primene

Fleksibilan i stabilan tankoslojni lepak prema EN 998 za postavljanje keramičkih obloga, kao i prirodnog kamena koji nije osetljiv na promenu boje, posebno za fasadno područje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (cigla, beton i slično), kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sisteme toplotne izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list).

Karakteristike

- Netopiv u vodi
- Produženo otvoreno vreme
- Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz delovanje soli
- Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama
- Otporno na temperature od -30 °C do +80 °C

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000960071
EAN	9003304540433
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-0,5 mm
Boja	prirodno bela
Jedinica potrebne količine vode	oko 6,8 L/jed.
Reakcija na požar	A2
Otvoreno vreme lepka	30 min EN 1346
Vreme sazrevanja	5 min
Temperatura podloge	5-30 °C
Mogućnost fugovanja	24 h

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Malter za lepljenje

Sastav

- Lagani dodaci
- Kvarcni pesak (klasiran)
- Beli cement (bez hromata)
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Kod upotrebe kao komponente StoneEtics sistema potrebno je posebnu pažnju posvetiti zaštiti sveže nanesenog armirnog sloja (dodatno armiranje u debljini sloja od 3 do 5 mm) od direktnog sunčevog svetla i snažnog opterećenja vetrom i to minimalno 12 sati nakon primene (+20 °C).

Podloga

Sve tradicionalne zidne konstrukcije (cigla, beton i slično) kao i za oblaganje na ispitane RÖFIX sisteme toplotne izolacije StoneEtics® (pogledajte tehnički list). Podloga mora biti dovoljno suva, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.

Priprema materijala

Mešati mešalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bi se postigla homogena smesa podesna za ugradnju. Nakon mešanja pričekati da smesa doзре. Zatim ponovo dobro izmešati.

Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Pločice se pomicanjem postavljaju u lepak, a njihov položaj se može ispraviti u propisanom roku za vreme postavljanja. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

RÖFIX AG 689 naneti sa glatkom stranom odgovarajuće zubne špahtle i sa hrapavom stranom obraditi materijal u jednom pravcu.

Ukoliko se zahteva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u spoljašnjim i trajno vlažnim područjima), potrebno je raditi po metodi Floating- Battering.

Ne nanositi više lepka nego što se može pokriti oblogom unutar vremena otvorenog lepljenja.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe najmanje 12 meseci prema direktivi 1907/2006/EU Prilog XVII na +20 °C, 65 % r.v.v.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.

RÖFIX AG 689 STONEFLEX

Malter za lepljenje