

TECHNISCHE KAART

ROLTYNK 070

Decoratieve minerale pleister



Parameters

Mortel op basis van cement voor het handmatig aanbrengen van een decoratieve, dunlagige pleistermortel. Afhankelijk van het gebruikte gereedschap is het mogelijk om de pleister op verschillende manieren te modelleren en verschillende originele texturen te verkrijgen. Van deze massa kunnen imitatie-gevelplanken worden gemaakt met behulp van matrices om het houtpatroon weer te geven. Het effect van een gladde gevel kan met dit product worden verkregen. Voor binnen- en buitengebruik.

Properties

- Fijnkorrelig
- Voor imitatie van baksteen en planken
- Dampdoorlatend
- Hoge hechtingsgraad
- UV-bestendig
- Vorstbestendig
- Waterbestendig

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	30057
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-0,5 mm
Kleur	Wit
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm
Waterbehoefte in eenheden	ca. 6,9 L/E
Waterdampdoorlaatbaarheid	V2
Hechtsterkte	≥ 0,3 MPa
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %

ROLTYNK 070

Decoratieve minerale pleister

Artikelnummer	30057
Laagdikte	0-5 mm
Droogtijd	24 h (van) 48 h (tot)
Verwerkingstijd	20 min

Samenstelling

- Gebluste kalk
- Minerale vullers
- Portland cement
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

Alle ondergronden voor het aanbrengen van de pleister gronden met TYNKOLIT-U 330 of TYNKOLIT-U 340. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Zeer absorberende, stoffige ondergrond voor het aanbrengen van TYNKOLIT-T 330 gronden met GRUNTOLIT-W 301
Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Cement-kalkpleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gips pleister: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Gipsplat: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Beton, gewapend beton: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340

Vorbereiding van het product

Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen. Om verschillen in tint te vermijden, elke partij pleister op dezelfde wijze bereiden met dezelfde hoeveelheid water.

Gebruikswijze

De pleister aanbrengen met een spaan van roestvrijstaal met juiste dikte afhankelijk van de wijze van modelleren en het gewenste effect. Verwerken met een spaan of ander gereedschap direct na het aanbrengen van de pleister. Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind. Het gebruik van steigernetten wordt aanbevolen

Opmerkingen voor de uitvoering

Op één oppervlak pleister één productiepartij gebruiken Het gegeven vlak afwerken op continue wijze, met de 'nat-op-nat' methode om zichtbare naden te voorkomen. De werkzaamheden moeten op de juiste manier worden georganiseerd om het gehele gepleisterd oppervlakte de juiste behandelingsmethode te geven binnen de droogtijd van de pleister en een uniform, gewenst effect te verkrijgen. Pleister na drogen eenmalig bedekken met egaliserende verf in de geselecteerde kleur.

ROLTYNK 070

Decoratieve minerale pleister

Opslag

Op een droge plaats, in onbeschadigde originele verpakking, maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum

Algemene aanwijzingen

Dit informatieblad maakt alle eerdere uitgaven ongeldig. De gegevens in dit technische informatieblad komen overeen met onze huidige kennis en praktische toepassingservaringen. De informatie is zorgvuldig en gewetensvol opgesteld, echter zonder garantie voor juistheid, actualiteit en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie op zichzelf vormt geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaan de klant in principe niet van de plicht om het product zelfstandig te toetsen op geschiktheid voor het beoogde gebruik. Technische waarden hebben betrekking op de basisproducten. Door kleuring en tinting kunnen afwijkingen van de technische specificaties optreden. De opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden. Bij het coaten van ondergronden die hier niet zijn beschreven, is het noodzakelijk om met ons te overleggen. Kleurtinten kunnen bij nabestelling of in vergelijking met de kleurenkaart enigszins afwijken, indien nodig moet er een proefvlak op de bouwplaats worden aangelegd. Informatie over droog- en wachttijden geldt onder laboratoriumomstandigheden (+20°C/65% relatieve vochtigheid) en kan veranderen afhankelijk van de situatie op de bouwplaats. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.