



## 330

Кварцґрунт універсальний

**Сфера застосування:** Універсальна силіконова кварцова ґрунтовка під мінеральні, тонкошарові декоративні штукатурки, що виготовлена на основі дисперсії акрилових смол. Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність основи і зменшує витрати штукатурної маси при нанесенні. Не містить органічних розчинників. Полегшує нанесення штукатурок і збільшує їх адгезію до основи. Стійка до впливу атмосферних чинників. Застосовується на всіх будівельних основах всередині і зовні будівель. Є складовою частиною систем утеплення TM KREISEL TURBO – S та W.

**Властивості:**

- Полегшує нанесення штукатурок
- Зменшує водопоглинання
- Збільшує адгезію
- Екологічно чистий

**Спосіб застосування:**



### Технічні характеристики:

Тип упаковки	
Кількість в упаковці	25 кг
Кількість на палеті	33 шт/пал.
Колір	сірий
Густина	≈ 1,5 г/см <sup>3</sup>
Витрата	≈ 0,315 л/м <sup>2</sup>
Час висихання (при 20°C)	≤ 4 год
паропроникність	≥ 0,05мг/(м·год·Па)

**Склад:**

- Дисперсія синтетичних смол
- Кварцовий наповнювач
- Допоміжні речовини
- Пігменти

**Основа:** Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Поверхня повинна бути сухою та міцною, очищеною від пилу, жиру, засобів, що зменшують адгезію, залишків фарб, цвїлі, моху і т.п., без сольових виступів. Поверхні забруднені маслами, засобами, що зменшують адгезію, слід ретельно змити водою з додаванням детергентів. Поверхні, покриті цвїллю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою або твердою губкою, водою під тиском або гарячою водною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. Заповнити тріщини і подряпини будівельним розчином для ремонтних робіт. Розчин в цих місцях має висохнути та бути добре зв'язаним з основою. Поверхні, не призначені для ґрунтування, слід закрити перед нанесенням ґрунтовки.

**Підготовка продукту:** 330 є продуктом, готовим до використання. Продукт ретельно перемішати.



## 330

### Кварцґрунт універсальний

<b>Спосіб застосування:</b>	<p>ґрунтувальний засіб KREISEL 330 слід рівномірно нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля або валика.</p> <p>Основи, що вимагають зміцнення, а також сильно поглинаючі основи, слід ґрунтувати повторно через 2-4 години після нанесення першого поглинаючі шару.</p> <p>Під час атмосферних опадів, при сильному вітрі та при інтенсивному сонячному випромінюванні без застосування спеціальних захисних конструкцій роботи виконувати не рекомендується. При проведенні робіт зовні будівель, свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання.</p>
<b>Умови обробки:</b>	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С.
<b>попередження про небезпеку:</b>	Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
<b>Зберігання:</b>	18 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
<b>Загальна інформація:</b>	При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт. Виробник гарантує відповідність KREISEL 330 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.