



RÖFIX Renoplus®

Suva nivelimi dhe rinovimi universale

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Karakteristikat:

- I përforcuar me fibra
- Ngjitje e mirë
- Tkurrije të pakta

Përpunimi:



Të dhëna teknike	2000148206	2000571930	2000153078	123094
SAP-Art. Nr.:	2000148206	2000571930	2000153078	123094
ERGO	19805			
INFO		Vetëm në Zvicër		
Lloji i paketimit				
Njesi per palete	48 Nj./Pal (AT)	48 Nj./Pal (AT)		48 Nj./Pal (AT)
Sasi për njësi	25 kg/Nj.	25 kg/Nj.	1.000 kg/Nj.	25 kg/Nj.
Kokrrizimi	0 - 1 mm	0 - 1 mm	0 - 1 mm	0 - 1,4 mm
Konsumi	ca. 1,45 kg/m ² /mm			
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit. Kur zhvillohet punimi për herë të parë dhe në raste të aplikimit në sipërfaqe të mëdha këshillohet realizimi paraprakë në një sipërfaqe prove.			
Konsumi i ujit	ca. 7,5 l/Nj.			
Trashësia e shtresës	ca. 3 mm			
Trashësia minimale e suvasë	3 mm			
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar (EN 1015-10)	ca. 1.300 kg/m ³			
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,45 W/mK (Tabellenwert) për P=50%			
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,49 W/mK (Tabellenwert) für P=90%			
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K			
Forca në lidhje (EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ²			
Moduli-E	ca. 3.500 N/mm ²			
Kapilariteti	≥ 2 kg/m ² /24 h			
MG (EN 998-1)	GP			
MG (EN 998-1)	W _c 0			
MG (EN 998-1)	CS II, i përshtatshëm për pllaka (ca. 3 N/mm ²)			
Trashësia maksimale e shtresës	30 mm			
Koha e tharjes	min. 10 d			
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.			
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C			
Reaksioni ndaj zjarrit	A1			



ROFIX Renoplus®

Suva nivelimi dhe rinovimi universale

Të dhëna teknike				
SAP-Art. Nr.:	2000148206	2000571930	2000153078	123094
Përshkueshmëria e avujve të ujit	5/20 (tabela e vlerave)			

Baza e materialit:	<ul style="list-style-type: none">• Gëlqere e pashuar• Çimento e bardhë (pa kromat)• Me aditiv fibrash• Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit• Përbërës organik < 1,5 %
Kushtet e punimit:	Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C.
Bazamenti:	Sipërfaqet duhet të jenë të pastra, të fortë, pa lagështi të përhershme, pa pluhur, të qëndrueshme dhe të pa myke, vajra, graso, dhe të tjerë faktorë ndikues. Testimi i bazamentit duhet të vijojë sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242. Pjesë suvaje të dëmtuara eliminohen. Pjesë të liruara ose të shkëputura në ndërtesa të vjetra të mbrojtura nga shteti, pastrojini vetëm duke marrë një miratim nga zyra përkatëse. Nëse këto pjesë nuk do të pastrohen ose zëvendësohen, atëherë duhet të ngjitsn përsëri në mënyrë profesionale.
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Suvatë apo shtresat e bojës pa aftësi mbajtëse duhet të eliminohen.
Përgatitja:	Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.
Përpunimi:	Në rast përpunimi me dorë, materjalin e perzierë shtojeni me mistiri apo vegël tjetër të përshtatshme. Në rastin e përdorimit si suva përforcuese me një trashësi afërsisht 3 mm, shtroni në mes rrjetën armuese ROFIX P50. Rrjeta armuese duhet të lihet nga çdo anë 10 cm më e gjatë. Në „aplikimin me makineri“ sprucojeni me pompën e suvasë. Më pas hiqni me mastar pjesët e tepërta Suvaja e aplikuar mund të strukturohet edhe direkt në shtresën e fundit me një mallë strukturuese
Këshilla në rast reziq:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Magazinimi:	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Mund të ruhet për të paktën 12 muaj. Pa kromat sipas rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkohë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë çdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.