

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Finish Mineral M

Glet pulverizabil



Domenii de utilizare

Glet pulverizabil în strat subțire, preparat industrial, gata de utilizare. Masă de șpaclu minerală albă pentru pereți și plafoane interioare pe suporturi din beton sau tencuite și plăci de gips-carton. Pentru acoperirea tavanelor, a elementelor prefabricate și a plăcilor de construcție pentru pereți, precum și pentru nivelarea tencuielilor suport neuniforme. Ideal pentru utilizarea pe plăcile de construcție. Pentru obținerea unor suprafețe cu nivel de calitate Q4 în conformitate cu specificațiile din fișa BFS nr. 12.

Proprietăți

- Emisii reduse și fără solvenți
- Diluabil cu apă, ecologic și fără miros
- Aderență ridicată
- Poate fi șlefuit după uscare
- Difuzie deschisă la vapori de apă
- Model de pulverizare frumos și uniform
- Foarte bun pentru gletuire

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000953798
EAN	9003304513642
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Consum	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Reacție la foc	A2-s1, d0 EN 13501-1
Difuzarea vaporilor de apă	25
Deschiderea difuziunii vaporilor	Difuzie normală
Grosimea stratului	0-4 mm
Valoare sd	< 0,2 m
Informații ambalaj	În găleți și saci de plastic reciclabili.

RÖFIX Finish Mineral M

Glet pulverizabil

Compoziție

- Aditivi
- Combinație de lianți compusă din materiale organice și anorganice
- Aditivi de umplere carbonat de calciu

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc. Suporturile care urmează să fie acoperite nu trebuie să depășească un conținut de umiditate al suportului de 4,0 CM/%. Materialele (ceară, ulei decofrare) ce pot forma un strat separator trebuie îndepărtate. Suporturile de ghips trebuie să fie rezistente și uscate complet. Tencuielile de var/ciment pot fi acoperite după întărire.

Pregătirea suportului

Suporturile nisipoase, puternic absorbante sau cu absorbție diferită se amorsează cu grund adecvat, fără solvenți RÖFIX (suporturi mineral cu PP 201 sau suporturi de ipsos cu PP 301). Pentru suporturile netede și slab absorbante din beton, se poate renunța la amorsare.

Pregătire

Produs gata pentru utilizare. Materialul are consistență tixotropă (cu cât se amestecă mai mult cu atât devine mai fluid, după repaus fluiditatea scade).

Informații punere în operă

La primul strat se diluează maxim 5% cu apă. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Punere în operă

Aplicare prin pulverizare: Acoperirea și sprijinirea suprafețelor pereților și tavanelor realizate, de ex. din elemente prefabricate din beton, beton neted gata preparat și beton celular, precum și din plăci de construcții și plăci de gips-carton în metoda prin pulverizare în strat subțire este rațională și economică.

SFAT pregătire echipament: Îndepărtați toate filtrele, dimensiunea duzei 0,035–0,043 inci, presiunea de pulverizare aproximativ 120–150 bar. Temperatura materialului min. +10 °C.

Procedură de lucru: Aplicare prin pulverizare saturată pe întreaga suprafață, nediluat și netezire imediată cu o mistrie de oțel adecvată.

Se aplică uniform cu ajutorul unei mașini de tencuit, folosind un dispozitiv de pulverizare adecvat. Aplicați primul strat cu o pompă cu piston sau șnec și neteziți cu o spatulă. După aproximativ 1,5 ore de uscare (în funcție de temperatură și de grosimea aplicației), pulverizați al doilea strat și neteziți-l cu o spatulă. Folosiți spatula pentru a distribui uniform materialul și pentru a-l netezi. Pe suporturi netede și plane, o suprafață potrivită pentru tapet sau pentru pulverizare texturată se obține de obicei cu un singur strat. Pentru suprafețele pregătite pentru vopsire, este necesară o a doua etapă de lucru.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru

RÖFIX Finish Mineral M

Glet pulverizabil

respectivelor țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culori în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culori pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. La utilizarea pe suporturi care nu sunt menționate în această fișă tehnică se recomandă consultarea serviciului de consultanță. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.