



HASIT 651

Tencuială var ciment

Domenii de utilizare: Tencuială suport sau drișcuită pe bază de var ciment cu aplicare în unul sau mai multe straturi, la interior și exterior.
Pentru fațade, pereti interiori subsol, garaje, spații comerciale, băi, casa scării, etc.
Nu utilizați HASIT 651 neprotejat în zona de soclu.
Nu se utilizează pe suporturi cu umiditate sau afectate de săruri.

- Proprietăți:**
- Prelucrare optimă
 - Suprafață de calitate
 - Aderență foarte bună

Punere în operă:



Date tehnice:

Număr articol	136	2275
Tip ambalaj	(B)	(B)
Cantitate per unitate	30 kg/UM	1.000 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.	
Granulație	0 - 1,2 mm	
Consum	ca. 13 kg/m ² /cm	
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.	
Necesar apă de malaxare	ca. 7 l/UM	ca. 220 l/t
Grosime minimă strat tencuială	10 mm	
Conductivitate termică λ_{10} , dry (EN 1745:2020)	$\leq 0,47 \text{ W/mK}$ pentru P=50%	
Conductivitate termică λ_{10} , dry (EN 1745:2020)	$\leq 0,54 \text{ W/mK}$ pentru P=90%	
Rezistență la compresiune (28 zile)	CS I (0,4–2,5 N/mm ²)	
Reacție la foc	A1	
MG (EN 998-1)	GP	
MG (EN 998-1)	CS I	
MG (EN 998-1)	W _c 0	

Compoziție:

- Var hidratat
- Ciment
- Nisip de calitate superioară
- Aditivi pentru îmbunătățirea aderenței
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare
- Mineral

Întărire:

Hidratare
Carbonatizare

Condiții punere în operă: În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării, temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C.
În timpul aplicării și a întăririi, cel puțin 3 zile, protejați de îngheț.



HASIT 651

Tencuială var ciment

Suportul:	<p>Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără porțiuni înghețate, absorbant, plan, aspru, rezistent, fără eflorescențe și materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau grăsimi.</p> <p>Instrucțiunile de prelucrare se aplică zidăriei fabricate în conformitate cu standardele și necesitătii de îmbinări. Îmbinările și fisurile trebuie închise în prealabil cu un material adecvat.</p> <p>Pe toate suporturile de tencuială din materiale speciale (de ex. plăci din fibre lemnăsoase, panouri ferestre, plăci XPS-R) trebuie respectate indicațiile producătorilor.</p> <p>Pentru structurile din beton este necesar ca eventualele proeminențe să fie îndepărtate.</p>
Pregătirea suportului:	<p>După controlul și pregătirea stratului suport (închidere rosturi, umplere goluri) poate fi necesar un tratament preliminar în funcție de tipul de suport.</p> <p>Pe suporturile cu absorbție puternică sau cele cu grad diferit de absorbție vor fi pretrătate cu RÖFIX Neutralisationanstrich.</p> <p>Pe suporturi cu risc de fisuri, precum și pe suporturi din materiale diferite se impune încorporarea unei plase de armare în treimea dinspre exterior a stratului de tencuială.</p> <p>Înainte de tencuire la toate canturile și colțurile se poziționează profile inoxidabile adecvate.</p> <p>Pentru fixarea profilelor la tencuială pe bază de ciment recomandăm utilizarea HASIT 500 (în nici un caz nu se utilizează tencuieli pe bază de ipsos).</p> <p>Pe beton se aplică o punte de aderență cu RÖFIX IA 622 MW sau RÖFIX Betonkontakt.</p>
Pregătire:	<p>La aplicare manuală la un sac se amestecă omogen cu necesarul de apă prevăzut la datele tehnice cu malaxorul electric.</p> <p>La amestecare manuală 2–3 minute timp de amestecare.</p>
Punere în operă:	<p>La aplicare manuală mortarul proaspăt amestecat se aplică cu gletiera sau cu mistria.</p> <p>Produsul se aplică cu mașinile de tencuit uzuale sau manual.</p> <p>La prelucrarea mecanizată se utilizează mașini de tencuit uzuale.</p> <p>După aplicare se trage la dreptar. După intrarea în priză imediat se drăguiește, sau se finisează cu rabotul pentru stratul următor.</p> <p>Straturile pe bază de dispersie sau ipsos, cât și placările ceramice pot și apărate numai după uscarea completă a tencuielii- minim 4 săptămâni.</p>
Informații punere în operă:	<p><u>Ca tencuială drăguțită:</u> se aplică pe suport și se trage la o grosime de 5 mm (șprîț). După ce începe să se usuce, se aplică la grosimea dorită (nu mai mult de 25 mm, în cazul în care este necesară o încărcătură mai mare, aceasta se va face în straturi successive de 20 mm care vor fi lăsate să ajungă la maturitate. După ce intră în priză (se întărește superficial cca. 6–12 ore în funcție de temperatură mediului și a suportului) se nivelează cu rabott-ul, se stropește cu apă și se drăguiește cu drîșca de burete). În funcție de tipul de drîșcă folosit se obține o suprafață cu rugozitate mai mare sau mai mică.</p> <p><u>Ca tencuială suport:</u> se aplică la o grosime de cca. 5 mm (șprîț). După ce începe să se usuce, se mai aplică un strat la grosimea dorită în aceleași condiții de mai sus. După intrarea în priză se nivelează cu rabott-ul.</p> <p>La pauze mai mari de 30 de minute este necesară golirea completă a furtunului mașinii de tencuit. În timpul procesului de întărire – în special atunci când se utilizează echipamente de încălzire – trebuie asigurate condiții bune de uscare și întărire (de ex. prin ventilație de soc). Nu este permisă încălzirea directă a tencuielii.</p>
Atenție specială:	<p>Se vor respecta normele în vigoare referitoare la izolații termice. La grade de luminozitate sub 25% (culoare strat final) se utilizează sistemul Syco-Tec®.</p> <p>Pentru suporturile din beton, umiditatea reziduală trebuie să fie mai mică de 4 M-% (metoda Darr). Nu se aplică pe suporturi complet ude. Zidăria trebuie protejată de umiditate în decursul derulării săntierului.</p> <p>Materialele de construcție ușoare necesită un suport stabil. Pe suprafețele cu risc de fisurare precum și pe suporturi din materiale diferite se aplică plasă de armare în treimea exteroară a stratului de tencuială. La contactul dintre pereti și tavan tencuiala se taie cu mistria, tăietura se acoperă din drăguțire.</p> <p>În caz de suporturi unde se așteaptă mișcări ale construcției trebuie prevăzute rosturi de mișcare și dilatare. Trebuie respectate indicațiile producătorilor acestora.</p> <p>Suprafețele ce urmează să fie placate ceramic nu se drăguiesc, se trag la dreptar.</p>
Asigurarea calității:	Calitatea produsului este monitorizată continuu extern și în laboratorul propriu.



HASIT 651

Tencuială var ciment

Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistenți la umiditate sau siloz.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Valabilitate/depozitare: 12 luni. Continut redus de crom conform directivei europene 1907/2006/EC Anexa XVII la +20 °C și 65 % umiditate relativă. Data producției inscripționată pe ambalaj.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.