

SCHEDA TECNICA

Fixit 410

Multifix® Colla, lisciatura per lastre a base gesso



Campi di applicazione

Fixit 410 è indicato per l'esecuzione (montaggio) e la lisciatura di murature in lastre di gesso massiccio in locali secchi. Il supporto deve essere pulito, secco e portante.

Caratteristiche

- Applicazione facile e sicura
- Ottimale per l'incollaggio e la lisciatura di pannelli di gesso massiccio
- Leggero, elevato rendimento
- Può finire a zero
- Lisciatura anche su intonaci di fondo a base di calce-cemento

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011410
EAN	7630141506067
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	36 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,95 kg/m ²
Aggiunta d'acqua	13-13,5 L/Sack
Spessore dello strato - Note	lo spessore può tendere verso lo zero
Massa volumica a secco	ca. 950 kg/m ³
Tempo di lavorazione	60 min

Fixit 410

Multifix® Colla, lisciatura per lastre a base gesso

Materiale di base

- Agenti per la regolazione della presa
- Agente adesivo
- Gesso naturale
- Agente di ritenzione dell'acqua

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 25 °C (aria e supporto). Non applicare in caso di rivestimento con piastrelle in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.

Lavorazione

Cospargere Fixit 410 in acqua pulita e mescolare per ottenere una massa omogenea senza grumi.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.